



Fixit 960

Mortier colle à couche mince

Utilisation: Fixit 960 est un mortier colle à couche mince pour coller les briques en béton cellulaire isolant.

Propriétés: • Sûr, simple, puissant adhésif

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	1039004
Type d'emballage	
Unités par emballage	25 unité/pal
Quantité par unité	40 kg/unité
Granulométrie	0 - 1 mm
Adjonction d'eau	8 - 9 l/sac
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Masse volumique à sec	1.600 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 15 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 5,5 N/mm ²

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable rond, granulométrie 0 - 1 mm, poudre de sable calcaire
- Additifs : agents de rétention d'eau et d'adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la norme SIA 266 « Construction en maçonnerie », y compris les recommandations en vigueur et les données de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 960 avec de l'eau propre dans un mélangeur continu ou avec un malaxeur. Ensuite appliquer le mortier avec une truelle dentée ou avec une luge à mortier sur les briques sèches et dépoussiérées. Poser les briques juste après l'application du mortier afin d'éviter la formation d'une pellicule qui diminue l'adhérence.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air, support et composantes de la maçonnerie). L'utilisation d'un malaxeur à mélange forcé ou d'un malaxeur à tambour peut provoquer la diminution de la solidité suite à une trop forte occlusion d'air.



Fixit 960

Mortier colle à couche mince

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.