



Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm


Utilisation: Fixit 662, est un enduit de fond chaux-ciment grossier, et un mortier de remplissage pour l'intérieur et l'extérieur.
 Il convient aux supports suivants : briques, pierres silico-calcaires, pierre naturelle et béton. Sur le béton et les briques silico-calcaires, appliquer préalablement Fixit 346 Pont d'adhérence Quartz spécial, mélangé avec adjonction de ciment.
 Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Enduit de fond efficace et avantageux pour la rénovation et la construction
- Très bonne solidité, applicable en une étape de travail
- Comme enduit à repocher et de fond
- Application à la machine pour des travaux d'enduction économiques

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	1166214
Type d'emballage	
Unités par emballage	25 unité/pal
Quantité par unité	40 kg/unité
Adjonction d'eau	6 - 7 l/sac
Consommation	env. 1,7 kg/m ² /mm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	intérieur min. 10 mm, extérieur min. 15 mm
Masse volumique à sec	> 1.700 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 3 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1 N/mm ²
Module d'élasticité	< 5,5 kN/mm ²
Absorption d'eau	> 2 kg/m ² après 30 minutes

Composition:

- Liants : chaux hydraulique, chaux hydratée blanche, ciment
- Agrégats : sable concassé et rond de granulométrie 0 - 4 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 662 peut être mis en œuvre avec toutes les machines à enduire usuelles pour les enduits ou à la main.
 Si l'épaisseur de couche réclame un enduit de fond en plusieurs couches, chaque couche d'enduit doit être rendue bien rugueuse avant le durcissement. Éliminer les éventuelles couches frittées.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm

Autres indications:

Remarques particulières:

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
Aux raccords de différents matériaux (p.ex. aux linteaux de fenêtre ou soubassements béton/maçonnerie), poser un non-tissé de séparation Fixit et noyer un treillis d'armature métallique Armanet dans Fixit 670 ou introduire un treillis d'armature dans l'enduit de fond.

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.