



Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence


Utilisation: Fixit 211 est un prégiclage ciment avec adjuvant d'adhérence et fait partie du système d'enduits d'assainissement Fixit. Il sert à améliorer l'adhérence des couches consécutives. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
- Application sûre grâce à l'additif d'adhérence
- Applicable comme support pour de nombreux enduits de fond
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques	
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	env. 5 l/sac
Consommation	env. 3 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Masse volumique à sec	> 1.600 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 20 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 5 N/mm ²

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneurs d'air et d'adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la fiche technique SIA 2003 « Enduits d'assainissement et systèmes d'enduit d'assainissement » ainsi que les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 211 avec de l'eau propre et jicler à la main ou avec les machines usuelles, en couche mince.
Taux de couverture : 50 - 100 % de la surface.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:





Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
Utilisée comme composante du système d'enduits d'assainissement, procéder absolument aux analyses préalables adéquates (voir la fiche technique du système).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.