



Minofill®

Mortier de rhabillage

Utilisation: Mortier de rhabillage minéral blanc avec agrégats légers pour remplir les joints et ébréchures de panneaux. Pour l'emploi avec des panneaux d'isolation minéraux FIXITherm.minopor. Le support doit être propre, exempt de poussière sec et porteur.

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000952113
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	10 kg/unité
Granulométrie	0,5 - 1 mm
Adjonction d'eau	env. 5,4 l/sac
Rendement	env. 19,5 l/sac

Composition:

- Liants: chaux aérée, ciment
- Agrégats : sable fin de marbre de haute valeur, agrégats minéraux légers

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Le Minofill® est gâché de manière homogène avec de l'eau propre, à la main, avec un malaxeur ou dans le malaxeur à mélange forcé. Après un temps de maturation d'env. 1-2 minutes, mélanger rapidement encore une fois. Ne pas mélanger trop longtemps. Le mortier de rhabillage est bourré en consistance de pâte dure et avec pression dans les joints et ébréchures. Après durcissement, éliminer le mortier de réparation superflu au moyen d'une taloche de ponçage ou d'une truelle. Nettoyer la surface avec un balai doux.

Traitement ultérieur: Jusqu'au séchage complet, protéger du gel et d'un séchage trop rapide (rayonnement direct du soleil, vent) et d'une humidification ultérieure naturelle (pluie).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives et dépendent fortement du support et de la technique d'application.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.