



Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm

Utilisation: Fixit 581 convient spécialement au revêtement de surfaces en béton, comme les sols de garages ou de caves, ainsi qu'à l'exécution de petits socles, etc. Pour améliorer l'adhérence, humidifier le support avec un badigeon avec un balai ou une brosse dur. Le badigeon composé de Fixit 581 et Fixit 497 (proportion 6 à 1, eau de gâchage à Fixit 497 par sac Fixit 581). Le mélange de mortier de revêtement, à la consistance terre humide, est ensuite appliqué frais sur frais sur le support préparé au badigeon.

Propriétés:

- Facile à mettre en oeuvre
- Mélange homogène
- Polyvalent
- Peut être tiré à la main ou à la machine

Mise en œuvre:



Données techniques

Type d'emballage	
Unités par emballage	40 sac/pal
Quantité par unité	25 kg/sac
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	2,8 - 3,2 l/sac
Rendement	env. 13 l/sac
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	min. 25 mm
Masse volumique à sec	env. 1.950 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 20 N/mm ²

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable de carrière, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : aucun

Généralités: Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Traitement préalable: Le support doit être propre, sec et porteur.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 581 avec de l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu à consistance terre humide. De faibles variations dues à la quantité d'eau de gâchage sont tolérées. Le mortier de revêtement est appliqué sans pression sur la surface à revêtir, compacté avec un pilon pour revêtement puis lissé à la règle. Ensuite talocher la surface à la main ou à la machine. Au préalable, il convient d'humidifier finement la surface avec de l'eau.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.



Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm

Stockage:

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).