



# Creteo®Repair CC 101

## Béton-Mortier de reprofilage R4

**Utilisation:**

Mortier de remplacement du béton de haute qualité, très résistant aux sulfates, armé de fibres, à base minérale avec additifs d'adhérence, peut être appliqué en une ou plusieurs couches. Employé pour protéger et réparer les structures portantes en béton conformément à la norme EN 1504-3. Remplacement du béton pour complément de section, renforcement, augmentation de la couverture de béton, remplacement du béton contaminé. Des additifs spéciaux ne peuvent être ajoutés qu'avec l'accord du fabricant. Le support doit être sans poussière, sans gel, absorbant, plan, suffisamment rugueux et porteur ainsi que sans efflorescences et agents séparateurs comme huile de coffrage et analogue. La préparation du support doit être exécutée conformément à la norme EN 1504-10. Le support en béton doit être préalablement mouillé de façon appropriée et en temps utile.

**Propriétés:**

- Applicable à la main ou à la machine
- Applicable horizontalement ou verticalement
- Peut être appliqué en plusieurs couches
- Peut être projeté
- Résistant aux sulfates
- Résistant à l'humidité constante
- Classe de mortier/béton : PCC
- AAR-résistant en raison Microbartest
- Mortier de classe R4
- Résistant au gel et au sel de déverglaçage XF4

**Mise en œuvre:**

Données techniques		
N° d'art.	2000143881	2000633969
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 0,8 mm	0 - 0,08 mm
Adjonction d'eau	env. 4,7 l/sac	env. 190 l/t
Consommation	18 kg/m <sup>2</sup> /cm	
Rendement	env. 14 l/sac	env. 560 l/t
Délai de mise en œuvre	30 - 45 min	
Remarque quant au délai de mise en œuvre	À une température d'application env. +20 °C	
Épaisseur de couche	pour application verticale 3 - 45 mm pour application horizontale max. 60 mm (uniquement CH)	
Résistance à la compression (1 d)	≥ 20 MPa	
Résistance à la compression (7 d)	≥ 35 MPa	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 50 MPa	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	> 2 MPa	
Module d'élasticité	25 GPa 28 jours	
Classe d'exposition	XF4	
Pénétration d'ions de chlorure	< 0,6 %	



# Creteo®Repair CC 101

## Béton-Mortier de reprofilage R4

Données techniques		
N° d'art.	2000143881	2000633969
Résistance à la carbonatation	rempli	
Taux de retrait et de gonflement	< 0,4 mm/m	
Résistance à la RAG	Résistant à la RAG selon SIA MB 2042, agrégat	
Comportement au feu	A1	

<b>Composition:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liant : ciment (HS-CH-ciment)</li><li>• Agrégats : sables classifiés</li><li>• Additifs : additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre</li><li>• Charge: fibres spéciales</li></ul>
---------------------	--

<b>Généralités:</b>	Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.
---------------------	--

<b>Mise en œuvre:</b>	<p>Creteo®Repair CC 101 est gâché avec de l'eau propre à l'aide d'un mélangeur appropriée pour obtenir une masse de mortier homogène.</p> <p>Les défauts sont d'abord reprofilés. Appliquer ensuite l'épaisseur de couche désirée. Les joints du support doivent absolument être repris et formés.</p> <p>Sur le support préparé adéquatement, les produits CreteoRepair peuvent être mis en œuvre avec les machines à gicler appropriées en procédé à giclement frais avec la quantité d'eau indiquée. Une capacité du compresseur suffisante d'au moins 400 l./min. doit être assurée.</p>
-----------------------	--

<b>Traitement ultérieur:</b>	Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).
------------------------------	---

<b>Stockage:</b>	Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.
------------------	---

<b>Autres indications:</b>	
----------------------------	---

<b>Remarques particulières:</b>	<p>Ne pas utiliser le matériau d'anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau frais.</p> <p>Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.</p> <p>Chaque système de protection de surface certifié et homologué selon EN 1504-2 peut être posé sur tous les mortiers de mise en état CreteoRepair (R2, R3, R4).</p> <p>Creteo®Repair CC 101 fait partie de la liste de l'Office de génie civil des Grisons.</p> <p>Lors d'une application horizontale il est possible d'appliquer une épaisseur de 60 mm en une seule étape de travail.</p>
---------------------------------	---

<b>Dispositions générales:</b>	<p>Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.</p>
--------------------------------	--