



## TYNKOLIT-SISI® 333

Грунтовка под силикатно-силиконовые штукатурки

**Область применения:** Для внутренних и наружных работ.  
Грунтовка на основе жидкого поташного стекла. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя.  
Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию.  
Устойчива к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы.

**Основные свойства:**

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Увеличивает адгезию
- Облегчает нанесение следующих слоев
- Регулирует водопоглощение основания

**Нанесение:**



### Характеристики продукта:

| Номер артикула                        | 314542              | 314541              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Упаковка                              |                     |                     |
| Количество на единицу                 | 20 кг               | 7 кг                |
| Количество единиц упаковки на паллете | 33 ведер на паллете | 80 ведер на паллете |
| Расход                                | 0.24 - 0.26 кг/м²   |                     |
|                                       | 5 - 25 °C           |                     |

**Технические характеристики:** **Возможность нанесения следующего покрытия:** по прошествии ок. 24 часов с момента нанесения грунтового средства  
**Время высыхания покрытия:** ок. 4 часов

**Состав:**

- жидкое поташное стекло
- водная дисперсия акрилового сополимера
- кварцевая крошка
- пигменты
- вспомогательные вещества

**Подготовка оснований:** Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.  
Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить.  
Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания.  
Раствор в месте нанесения должен быть высохшим и схватившимся. Сильно впитывающие поверхности загрунтовать средством Gruntolit-SO 305.



## TYNKOLIT-SISI® 333

Грунтовка под силикатно-силиконовые штукатурки

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Типы оснований:</b>           | <b>Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК):</b> без дополнительного грунтования<br><b>Штукатурка цементно-известковая:</b> в случае высокого водопоглощения загрунтовать Tiefgrund LMF 301<br><b>Штукатурка цементная:</b> без дополнительного грунтования<br><b>Штукатурка гипсовая:</b> загрунтовать Tiefgrund-LMF 301 или Gruntolit-SG 302<br><b>ГКЛ:</b> загрунтовать составом Gruntolit-SG 302<br><b>Бетонные основания:</b> без дополнительного грунтования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Приготовление смеси:</b>      | Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой.<br>Не смешивать с другими материалами!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Нанесение:</b>                | Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания.<br>Штукатурный слой наносить после высыхания загрунтованной поверхности, время высыхания составляет примерно 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Условия выполнения работ:</b> | Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.<br>Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений.<br>Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Меры безопасности:</b>        | Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Хранение:</b>                 | 12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Примечание:</b>               | Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.<br>При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.<br>Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.<br>С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными. |