



FRONTA 1001

Защитное средство для клинкерной плитки и кирпича

Область применения: Для внутренних и наружных работ
Подходит для нанесения на натуральный камень, клинкерную плитку и кирпич, а также керамический кирпич и черепицу, придавая поверхностям рустикальный вид. Уплотняет пористые структуры, а также затрудняет проникание грязи, не вызывая блеска и не образуя пленки. Предназначено для внутренних и наружных работ.

Основные свойства:

- Водостойкое
- Морозостойкое
- Паропроницаемое
- Гидрофобное
- Препятствует проникновению грязи
- Уплотняет структуру
- На основе растворителя

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	315186
Упаковка	
Количество на единицу	1 л
Количество единиц упаковки на паллете	12 штук на паллете
Цвет	Бесцветный
Плотность	ок. 800 кг/м³
Расход	0.15 - 0.2 л/м²
	ок. 7
Температура основания	10 - 25 °C

Технические характеристики: **Время высыхания покрытия:** зависит от температуры окружающей среды

Состав:

- функциональная полисилоксановая эмульсия
- вода

Подготовка оснований: Основание должно быть идеально чистым и сухим, поэтому все загрязнения следует удалить.
Ржавчину, пятна и известково-цементные загрязнения удалить с помощью средства для удаления цементных загрязнений FINITO 1007.
Поверхности, покрытые плесенью, водорослями или мхом, обработать противогрибковым средством SEPTOBUD 1008, затем очистить механически щеткой или губкой и повторно покрыть противогрибковым средством.
Поверхности, не предназначенные для обработки средством, следует тщательно закрыть.

Приготовление смеси: Средство производится в форме, готовой к применению. Перед использованием встряхнуть. Не разбавлять и не смешивать с другими средствами.

Нанесение: Наносить равномерно с помощью кисти или валика. На слабо впитывающие поверхности следует наносить более тонкий слой, а сильно впитывающие основания рекомендуется смазать средством повторно после высыхания первого слоя.



FRONTA 1001

Защитное средство для клинкерной плитки и кирпича

Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Обработку следует выполнять в сухую погоду, при небольшой влажности. Учитывая воздействие атмосферных осадков и степень загрязнения окружающей среды, рекомендуется по мере необходимости периодически обрабатывать поверхность средством. Средство нельзя применять для ухода за полированной и стеклянной поверхностью, так как эти материалы не впитывают препарат. Перед нанесением средства на сильно впитывающие основания (например, песчаник) необходимо убедиться, что средство не приведет к нежелательному изменению цвета основания.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.