



Пłyn Iniekcynny 900

Инъекционный состав для влажных стен

Область применения: Для внутренних и наружных работ.
Предназначен для создания горизонтального барьера для защиты от капиллярной воды в пористых материалах в системе реставрационных штукатурок гравитационным и инъекционным способами для поверхностной пропитки пористых материалов.

Основные свойства:

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Гидрофобизирует и сужает капиллярные поры
- Хорошо проникает в сырые стены
- На силикатной основе

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	314643
Упаковка	
Количество на единицу	5 л
Количество единиц упаковки на паллете	120 штук на паллете
Расход	1 - 1 л/пог.м

Технические характеристики: Цвет: бесцветный
pH: ок. 12

Состав:

- вода
- силикаты
- кремнийорганическое вяжущее

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
В случае применения средства инъекционным способом, следует проделать отверстия ок. 10 - 12 см, с уклоном ок. 25°. По возможности останавливать бурение на расстоянии ок. 5 см от противоположной стороны кладки. При толщине кладки более 60 см, бурение должно быть двусторонним. Диаметр отверстий должен быть 10 - 30 мм.
При наличии биологической агрессии следует применить SEPTOBUD 1008. На старые поврежденные штукатурки и сильно увлажненные поверхности средство следует наносить на высоту более 1 м над уровнем повреждения. Осыпающиеся участки очистить механически, швы при необходимости расшить на глубину до 2 см и заполнить реставрационной штукатуркой TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY 920.
В случае нанесения гравитационным (малярным) способом основание следует увлажнить водой.

Типы оснований: **Старые штукатурки:** Старые поврежденные штукатурки, штукатурки со следами сырости, высолом должны быть удалены до высоты 1 м над зоной повреждения.
Сильно впитывающие основания: Сильно впитывающие основания смочить водой.

Приготовление смеси: Для применения инъекционным способом применять неразбавленным.
Для применения гравитационным способом разбавить водой в пропорции 1:5 в зависимости от впитывающей способности основания.



Пłyn Iniekcynny 900

Инъекционный состав для влажных стен

Нанесение:	В случае применения инъекционным способом жидкость следует загонять в отверстия при помощи специального оборудования. Инъекцию следует проводить до полного насыщения пространства между отверстиями. При гравитационном способе нанесения на основание необходимо использование малярной кисти, валика или распылителя. На основаниях с высоким водопоглощением рекомендуется двойное нанесение методом „мокрым по мокрому“. Гравитационный метод нанесения может создать преграду воды в пористых материалах и незначительной степени увлажнения стены. В случае применения методов низкого давления (4 - 8 бар) рекомендуется применение оборудования серии TIKAL, WIWA и т.п. В процессе инъекции состава нужно отслеживать места протечек в стене. Соотношение подачи примерно следующее: за 30 сек. - ок. 0,25 л, за 1 мин. - 0,5 л жидкости. После выполнения горизонтальной отсечки, отверстия заполнить MONTAZOWA ZAPRAWA 425, затворенной водой до полувязкой консистенции.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.