



SILIKATYNK 020

Силикатная декоративная штукатурка

Область применения: Предназначена для ручного выполнения декоративных фактурных штукатурок, а также для механизированного нанесения камешковой фактуры (барашек) 1,5 и 2,0 мм без затирания. Используется на бетонных основаниях, минеральных грунтовочных штукатурных покрытиях, ГКЛ и на базовом армированном слое в системах теплоизоляции Kreisel Turbo. Для внутренних и наружных работ

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Высокая адгезия
- Высокоэластичная
- Паропроницаемая
- Высокая прочность
- Устойчива к биологическому воздействию

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	314962	314964	314965	314966	427261
Упаковка					
Количество на единицу	25 кг				
Количество единиц упаковки на паллете	33 ведер на паллете				
Тип (рисунок) фактуры	Фактура Барашек (равномерно-шероховатая, камешковая)	Фактура Барашек (равномерно-шероховатая, камешковая)	Фактура Барашек (равномерно-шероховатая, камешковая)	Фактура Короед (бороздчатая)	Фактура Короед (бороздчатая)
Размер зерна	0 - 1 мм	0 - 2 мм	0 - 3 мм	0 - 1,5 мм	0 - 2 мм
Расход	1.5 - 1.7 кг/м²	3.4 - 3.6 кг/м²	4 - 6 кг/м²	1.6 - 1.8 кг/м²	2.3 - 2.5 кг/м²
Насыпная плотность	ок. 1.860 кг/м³				
Температура основания	5 - 25 °C				

Номер артикула	427260	314963
Упаковка		
Количество на единицу	25 кг	
Количество единиц упаковки на паллете	33 ведер на паллете	
Тип (рисунок) фактуры	Фактура Короед (бороздчатая)	Фактура Барашек (равномерно-шероховатая, камешковая)
Размер зерна	0 - 3 мм	0 - 1,5 мм
Расход	3.6 - 3.8 кг/м²	2.3 - 2.5 кг/м²
Насыпная плотность	ок. 1.860 кг/м³	
Температура основания	5 - 25 °C	

Состав:

- жидкое поташное стекло
- водная дисперсия акрилового сополимера
- пигменты
- минеральные наполнители
- модифицирующие добавки



SILIKATYNK 020

Силикатная декоративная штукатурка

Подготовка оснований:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Поверхности, покрытые плесенью, грибками или мхом, обязательно обработать противогрибковым средством, рекомендуется – KREISEL 1008, а затем механически очистить щетками или твердыми губками, струей воды под давлением или горячим паром и повторно нанести противогрибковое средство. Растрескавшиеся и поцарапанные поверхности рекомендуется выровнять с помощью ремонтной смеси KREISEL 427 или другого раствора, подходящего для данного вида основания. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть. Если поверхность основания недостаточно гладкая и требует шлифовки, можно использовать состав KREISEL 220. Основания-штукатурки должны быть полностью сухими по всей площади. Подкладочный штукатурный слой требует как минимум 28-суточной выдержки. Базовый штукатурный слой в системе KREISEL TURBO S должен быть выдержан (просушен) не менее 7 суток (низкая температура и высокая относительная влажность воздуха могут значительно увеличить данное время выдержки). Сухие и выдержанные основания следует загрунтовать. Армирующий слой в системе утепления стен загрунтовать средством TYNKOLIT-SA 331. Цвет грунтового средства рекомендуется подбирать под цвет используемой декоративной штукатурки. Грунтующее средство TYNKOLIT-SA 331 наносить на поверхность с помощью щетки или мягкого валика, затем оставить до высыхания не менее чем на 24 часа. Поверхности, не предназначенные для оштукатуривания, необходимо, перед нанесением грунтовок, прикрыть.
Типы оснований:	Базовый армированный слой в фасадных теплоизоляционных системах (СФТК): загрунтовать TYNKOLIT-SA 331 Цементно-известковая штукатурка: загрунтовать TYNKOLIT-SA 331 Штукатурка гипсовая: загрунтовать TYNKOLIT-SA 331 гипсокартонные листы: загрунтовать TYNKOLIT-SA 331 Бетоны, железобетоны: загрунтовать TYNKOLIT-SA 331
Приготовление смеси:	Перед применением штукатурную массу следует тщательно перемешать и проверить соответствие цвета штукатурки заказу. При использовании цветной штукатурки надо обращать внимание на то, чтобы на всей поверхности, по крайней мере, одного фасада или на каждой отдельной поверхности использовалась масса одной партии изготовления. Штукатурную массу нельзя разбавлять водой или смешивать с другими материалами.
Нанесение:	Штукатурную массу наносить на подготовленное основание с помощью нержавеющей стальной терки, толщина слоя равна толщине зерна заполнителя. После стягивания излишка раствора поверхность штукатурки затереть горизонтально, вертикально или круговыми движениями (в зависимости от желаемой фактуры), используя при этом пластмассовую терку. При выполнении этой работы штукатурку нельзя смачивать водой! Штукатурные работы на одной отдельной поверхности требуются выполнять непрерывным способом (методом «мокрым по мокрому»), чтобы избежать видимых различий в цвете штукатурки. Если поверхность вследствие ее большой площади невозможно оштукатурить непрерывным способом, необходимо разделить ее на меньшие фрагменты с проведением прямых границ (линий), сделанных с помощью клейкой штукатурной ленты. Кроме этого с целью выравнивания цвета и структуры штукатурки рекомендуется при ее нанесении не допускать полного опорожнения ведра со штукатурной массой, а постоянно добавлять (при израсходовании половины ведра) свежую штукатурную массу из нового ведра и тщательно перемешивать обе части.



SILIKATYNK 020

Силикатная декоративная штукатурка

Условия выполнения работ:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Нельзя выполнять штукатурные работы во время выпадения атмосферных осадков, при сильном ветре и под прямыми солнечными лучами, без специальных защитных покрытий, ограничивающих воздействие атмосферных факторов. Чтобы обеспечить оптимальную защиту декоративной штукатурки от воздействия атмосферных факторов следует после высыхания покрыть ее фасадной краской, например, KREISEL SILIKONFARBE 003. Для минеральных декоративных штукатурок на цементной основе окраска обязательна.
Нельзя выполнять штукатурные работы во время выпадения атмосферных осадков, при сильном ветре и под прямыми солнечными лучами, без специальных защитных покрытий, ограничивающих воздействие атмосферных факторов. Чтобы обеспечить оптимальную защиту мозаичной штукатурки от воздействия атмосферных факторов следует после высыхания покрыть ее фасадной силикатной краской, например, KREISEL FARBA SILIKATOWA 002.

Меры безопасности:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Хранение:

12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.