



ACRYLFARBE 001

Фасадная акриловая краска

Область применения:

Для внутренних и наружных работ
Гидрофобная краска для выполнения малярных покрытий на таких основаниях, как: цементные, известково-цементные, тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, бетоны, гипсовые материалы, гипсокартонные плиты. Не рекомендуется наносить ее на известковые штукатурки, клеевые и масляные краски, лакированные и пластиковые поверхности. Если предназначенный под покраску фасад находится на территории, где может наблюдаться повышенная концентрация спор мхов, грибов и т. п. (например, вблизи лесов, водоемов), рекомендуется усилить стойкость краски, добавив бактерицидное средство (дополнительная защитная оболочка).

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Гидрофобная
- Экологичная
- Нетоксичная
- Устойчива к УФ-лучам
- Хорошая укрывистость

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411561
Упаковка	
Количество на единицу	10 л
Количество единиц упаковки на паллете	44 ведер на паллете
Плотность	ок. 1.450 кг/м³
Расход	0.15 - 0.25 л/м²
Температура основания	5 - 25 °C

Технические характеристики:

Смываемость пленки: 27 мкм
Время высыхания покрытия: ок. 12 часов

Состав:

- водная дисперсия акрилового сополимера
- минеральные наполнители
- пигменты

Типы оснований:

Возраст минеральных оснований к моменту их окрашивания должен составлять не менее: - тонкослойные декоративные минеральные штукатурки – не менее 14 суток, - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки – не менее 1 месяца, - бетонные основания (монолитные конструкции, железобетонные изделия) – не менее 3 месяцев.: Цементно-известковая штукатурка: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Штукатурка гипсовая: загрунтовать составом Gruntolit-SG 302
Бетоны, железобетоны: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Свежие минеральные штукатурки: Окрашивание минеральных штукатурок фасадными красками допустимо только после полного высыхания штукатурного слоя, но не ранее, чем через 14 суток при наружной температуре воздуха не ниже +5°C. Влажность штукатурного покрытия при окрашивании должна быть не более 4%.
Старые минеральные и дисперсионные тонкослойные штукатурки: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301



ACRYLFARBE 001

Фасадная акриловая краска

Нанесение:	Приготовленную краску наносить с помощью валика, кисточки или методом распыления. Перед нанесением следующего слоя краски должно пройти не менее 12 часов, для высыхания предыдущего слоя. Малярные работы на одной отдельной поверхности выполняются непрерывным способом, чтобы избежать различий в цвете. Каждую новую накладываемую порцию краски соединяют со свежей краской, уже нанесенной на поверхность.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.