

# Ausführungsempfehlung

## Verputzaufbau auf Gipsfaserplatten innen

### Grundlagen

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Montagevorschriften des Plattenherstellers, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA V 242/1 „Verputz- und Gipserarbeiten“ und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

### Anforderungen

Die Verlegung der Platten und die Ausführung der Element- und Deckenstösse wie auch die Vertikal- und Horizontalfugen sind unbedingt nach den Richtlinien des Plattenherstellers auszuführen. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

### Spachtelung für Deckputz

Um Unregelmässigkeiten und Glanzstellen im Deckputz zu vermeiden, wird eine vollflächige Abglättung mit Fixit 143 Multiglätter oder Fixit 145 Feinglätter Planofix in einer Schichtdicke von mindestens 1 mm empfohlen.

### Deckputze

Folgende Fixit-Deckputze werden auf Gipsfaserplatten innen empfohlen:

- Fixit 715 Kunstharzputz innen (mit Grundierung Fixit 471)
- Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss (mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen
- Fixit 775 Innenabrieb Extraweiss (mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit 777 Edelputz Extraweiss (mit Grundierung Fixit 475)

Silikatputze sind für die Beschichtung auf Gipsprodukte nicht geeignet.

### Glattputze

Als Glattputze zum Streichen oder Tapezieren eignen sich Fixit 143 Multiglätter oder Fixit 145 Feinglätter Planofix oder wobei die Schichtdicke mindestens 1 mm betragen muss

### Farbanstrich

Folgende Fixit Anstriche werden empfohlen

- Fixit Sesco Kalkfarbe innen (bei Gipsputzen vorgängig Fixit 491)
- Fixit 787 Dispersionsfarbe innen

### Hinweis

Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht korrekt ausgeführten Unterkonstruktion oder Verlegung der Platten kann keine Haftung übernommen werden.