



Fixit 763

Intonaco di finitura a base di calce e cemento

Impiego: Fixit 763 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Si raccomanda l'applicazione preliminare di Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Caratteristiche:

- Minerale e senza biocidi
- Numerose strutture
- Strutture per intonaci storici
- Su sottofondi a base cemento e calce
- Diverse granulometrie

Lavorazione:



Indicazioni tecniche					
Imballaggio	📦				
Unità per bancale	40 sacco/pal				
Quantità per unità	25 kg/sacco				
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 - 4 mm	5 - 6 mm
Struttura del granello	Struttura piena				
Aggiunta d'acqua	6 - 8,5 Liter/Sack				
Consumo	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 5 kg/m ²	ca. 6,5 kg/m ²
Tempo di messa in opera	ca. 90 min				

Composizione:

- Leganti: calce bianca, cemento Portland
- Aggregati : sabbie silico calcaree
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 763 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 1 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 763 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 763 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.