



Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco

Impiego: Fixit 775 è un intonaco di finitura applicabile su sottofondi a base cemento, calce e gesso, all'interno. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Si raccomanda l'applicazione preliminare di Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Caratteristiche:

- Su gesso, calce e cemento
- Con sabbia di marmo
- Extrabianco
- Minerale

Lavorazione:



Indicazioni tecniche			
Imballaggio			
Unità per bancale	40 sacco/pal		
Quantità per unità	25 kg/sacco		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Struttura del granello	Struttura piena	Struttura piena	Intonaco da spazzolare
Aggiunta d'acqua	7 - 8,5 Liter/Sack		
Consumo	ca. 2 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²	1,5 - 2 kg/m ²
Tempo di messa in opera	ca. 90 min		

Composizione:

- Leganti: calce idrata bianca, cemento bianco
- Aggregati: sabbia di marmo
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti e agenti d'aderenza

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 775 con acqua pulita. Per migliorare l'aderenza ai supporti con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 1 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere l'intonaco fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:





Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura su lastre in gessocartone o lastre in gesso massiccio, lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 775 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 775 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.