



Fixit 764

Rivestimento a cazzuola

Impiego: Fixit 764 è un intonaco di finitura colpo di cazzuola, da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Minerale e senza biocidi
- Granulometria 6-8 e 10-12 mm
- Strutture per intonaci storici
- Su sottofondi a base cemento e calce

Lavorazione:



Indicazioni tecniche		
Imballaggio		
Unità per bancale	30 sacco/pal	
Quantità per unità	30 kg/sacco	
Granulometria	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Aggiunta d'acqua	10 - 12 Liter/Sack	
Consumo	ca. 10 kg/m ²	ca. 12 kg/m ²
Tempo di messa in opera	90 - 120 min	

Composizione:

- Leganti: calce bianca, cemento Portland
- Aggregati: sabbie silico calcaree, grani strutturati di pietra pomice
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 764 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 1 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).