



Fixit 455

Malta di aderenza a base cemento

Impiego: {Produkt} è utilizzato quale intonaco di uguagliamento su sottofondi esistenti, a base cemento, per il risanamento dell'intonaco, come ponte di ancoraggio per intonaci di fondo a base gesso, a base calce e intonaci leggeri, come pure per incollare e rasare con inserimento della rete di pannelli isolanti EPS/XPS. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

Caratteristiche:

- Pratico e di applicazione universale
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Lavorazione rapida e di semplice utilizzo
- Certificato ECO

Lavorazione:



Indicazioni tecniche	
Imballaggio	☎
Unità per bancale	35 sacchi/pal.
Quantità per unità	25 kg/unità
Aggiunta d'acqua	6 - 7 l/sacco
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Tempo di messa in opera	90 - 120 min
Spessore dello strato	come intonaco di uguagliamento min. 1 mm per incollare min. 5 mm per la rasatura con inserimento di una rete min. 3 mm come ponte di aderenza da 3 - 4 mm

Composizione:

- Leganti: cemento Portland, calce idrata bianca
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1 mm
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, agenti d'aderenza, idrofuganti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 455 viene applicato a mano o in macchina.

Intonaco di equalizzazione
 Applicare su tutta la superficie sui supporti cementizi. Applicabile direttamente sul beton.

Ponte de aderenza
 Applicare con una cazzuola con uno spessore di ca. 3 - 4 mm su tutta la superficie e durante il tempo di essiccazione, passare la spatola dentata orizzontalmente. Attendere almeno 3 giorni per il successivo rivestimento.

Incollare
 Applicare a strisce con spessore medio sui bordi dei pannelli. Il pannello XPS, utilizzato per l'isolamento interno, deve essere incollato su tutta la superficie e la superficie del collante lavorata con una spatola dentata.

Rasatura
 La rete d'armatura Fixit deve essere rivestita con uno strato di almeno 3 mm di spessore. Sovrapporre i giunti per 10 cm.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 455

Malta di aderenza a base cemento

Certificati:

Ulteriori indicazioni:

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.