



## Fixit 784

Pittura al silicato

**Impiego:** Fixit 784 è una vernice minerale, a base di vetro solubile, permeabile al vapore e idrofobizzata. Resistente all'ingiallimento e all'essiccazione ed è adatta a tutte le superfici minerali. Il supporto deve essere pulito, asciutto, esente da grasso e portante.

**Caratteristiche:**

- Minerale
- Aperto alla diffusione
- Resistente alle intemperie
- Numerose tinte
- Resistente all'abrasione e all'ingiallimento
- Per le superfici minerali

**Lavorazione:**

Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	24 sacchi/pal.
Quantità per unità	20 kg/unità
Consumo	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Consumo	per 2 mani di pittura: ca. 400 g/m <sup>2</sup> (in base al sottofondo)
Tempo di essiccazione	min. 24 ore

**Composizione:**

- Leganti: Silicato di potassio, dispersione-copolimeri
- Aggregati: carico di riempimento minerale, pigmenti resistenti ai raggi UV e alle intemperie, additivi adattati

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera.  
Applicare con rullo o con un dispositivo a spruzzo adeguato.

**Stoccaggio:** In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

**Certificati:**



**Ulteriori indicazioni:**



**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).  
Pitturare gli intonaci minerali solo dopo una carbonatazione sufficiente.  
Diluizione con acqua: 5 % al max.  
Il tempo di attesa fra l'applicazione della prima e la seconda ripresa è di min 24 ore.  
Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.  
Pulire o spazzolare i vecchi supporti, fortemente stagionati o leggermente sabbiosi così come le vecchie pitture a base calce e minerali o rimuovere con l'idropulitrice. Quindi stabilizzare il supporto con Fixit PP201 Silica LF.