



## Fixit 203

Intonaco di finitura con calce idraulica

**Impiego:** Fixit 203 è un intonaco di finitura minerale da pitturare per interno ed esterno. Il prodotto permette di ricostruire fedelmente gli intonaci dei monumenti storici. Gli intonaci idraulici costituiscono il miglior supporto.  
 Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493.

**Caratteristiche:**

- La ricostruzione storica dell'intonaco è fattibile con la possibilità di lavorazione vari modi
- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Applicabile all'esterno e all'interno
- Certificato ECO

**Lavorazione:**

Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	40 sacchi/pal.
Quantità per unità	25 kg/unità
Granulometria	0 - 1 mm
Aggiunta d'acqua	5 - 6 l/sacco
Consumo	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
Tempo di messa in opera	90 - 120 min
Spessore dello strato	1 - 3 mm

**Composizione:**

- Leganti: calce idraulica, calce idrata bianca, cemento bianco
- Aggregati: sabbie di calce di granulometria 0-1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Impastare Fixit 203 con acqua pulita e applicare a mano.  
 L'aggiunta di grassello di calce migliora la lavorabilità e aumenta la resistenza dell'intonaco di finitura.  
 Inumidire il supporto. La superficie può essere strutturata con la cazzuola, fratazzata al sacco, con la spugna, ecc.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Certificati:**



**Ulteriori indicazioni:**



**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).  
 Prima di applicare la pittura l'intonaco deve essere sufficientemente carbonatato.  
 Eccezione: le pitture alla calce possono essere applicate fresco su fresco.



## Fixit 203

Intonaco di finitura con calce idraulica

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.