



## Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce, per interno

**Impiego:** Fixit 770 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento, calce e gesso all'interno. Il sottofondo deve essere pulito e portante.

- Caratteristiche:**
- Numerose strutture
  - Aperto alla diffusione
  - Applicazione rapida, facile e sicura
  - Su gesso, calce e cemento
  - Rendimento elevato
  - Diverse granulometrie
  - Da pitturare
  - Certificato ECO

**Lavorazione:**



### Indicazioni tecniche

Imballaggio	(i)					
	40 sacco/pal					
Quantità per unità	25 kg/sacco					
Granulometria	0,3 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	1 mm	1,5 mm
Struttura del granello	Intonaco da spazzolare	Struttura piena	Struttura piena	Struttura piena	negativo	negativo
Aggiunta d'acqua	8 - 9 Liter/Sack					
Consumo	1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>
Tempo di messa in opera	ca. 90 - 120 min					

Imballaggio	(i)					
	40 sacco/pal					
Quantità per unità	25 kg/sacco					
Granulometria	2 mm					
Struttura del granello	negativo					
Aggiunta d'acqua	8 - 9 Liter/Sack					
Consumo	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>					
Tempo di messa in opera	ca. 90 - 120 min					

- Composizione:**
- Leganti: calce bianca, cemento bianco
  - Aggregati : sabbie silico calcaree
  - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare Fixit 770 con acqua pulita e applicare a mano.  
Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 1 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere l'intonaco fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).



## Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce, per interno

---

**Stoccaggio:**

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

---

**Certificati:**

---

**Osservazioni particolari:**

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura su lastre in gessocartone o lastre in gesso massiccio, lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Utilizzare frattazzi di plastica adatti per l'esecuzione di superfici a struttura negativa.

**Essiccazione**

Il tempo di presa di Fixit 770 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 770 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.