


Tecnomalte 66

Intonaco colorato

Composizione:	Premiscelato in polvere per l'esecuzione d'intonaco colorato a base calce idraulica naturale, calce aerea, sabbia granulometria 0-4 mm e pigmenti.
Generalità:	Intonaco colorato per facciate ed interni. Ogni tipo di muratura e di superfici lisce devono essere trattate con ponte d'ancoraggio o rinzafo. Spessore minimo d'applicazione su facciate e su pareti interne 10 mm. Fornibile in sacchi da 40 kg.
Utilizzazione:	Per l'utilizzo e la messa in opera valgono le regole della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei mastri pittori e gessatori, la norma SIA V 242/1 e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Lavorazione:	Il prodotto premiscelato secco viene impastato e pompato direttamente con attrezzature adeguate, o miscelate a mano con acqua pulita, ca. 7 litri per sacco da 40 kg. Inumidire i sottofondi molto assorbenti. Durante il periodo d'utilizzo, ca. 120 minuti, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.
Osservazioni:	In caso di temperature elevate o con tempo secco, si dovranno prendere particolari misure di protezione della malta fresca (inumidire le superfici, proteggere dall'irraggiamento solare, ecc.), al fine di evitare un'essiccazione troppo rapida. Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5 C.
Stoccaggio:	In locali asciutti, protetto dal gelo e dal calore, il prodotto si conserva per circa 6 mesi.

Caratteristiche:

Imballaggio	
Quantità per sacco	40 kg/sacco
Volume dell'impasto	25 l/sacco
Massa volumica a secco	ca. 1750 kg/m ³
Tempo di messa in opera	ca. 120 min
Consumo per mm di spessore	ca. 1,6 kg/m ²
Resistenza alla compressione	ca. 2,5 N/mm ²
Permeabilità al vapore	ca. 12-15

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono date a titolo informativo. Da queste indicazioni non possono derivare nostre responsabilità.

Fixit-ti SA
Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 34
Fax. 091 946 32 91
info@fixit-ti.ch www.fixit-ti.ch