



FOLBIT 800

Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Oblasť použitia: Jednozložková, ihneď použiteľná tekutá zmes na báze akrylátovej živice. Na hydroizoláciu takých podkladov ako sú betón, vápenno-cementové omietky, sadrové podklady, potery, podlahové vykurovanie atď. Po vyschnutí vzniká bezškárová, trvalá, elastická hydroizolácia.

Vlastnosti:

- Celkovo vodotesný
- Vysoká adhézia
- Vysoká flexibilita
- Schopnosť premostenia trhlín
- Jednozložková
- Ľahká spracovateľnosť
- Do vlhkostou zaťažovaných priestorov

Spracovanie:



Technické údaje			
Číslo výrobku	951509	634555	634554
Druh obalu			
Množstvo v balení	4 kg	7 kg	21 kg
Množstvo na paletu	100 ks./pal.	80 ks./pal.	33 ks./pal.
Spotreba	cca 1,4 kg/m ² /mm		
Čas schnutia	cca 3 hodiny (pri teplote +20°C)		
Hrúbka filmu	0,5 - 3 mm		
Čas tuhnutia	cca 24 h		
Prídržnosť na (Betón)	≥ 1,2 MPa		

Dalšie technické údaje:

Vykonávanie ďalších realizačných prác: po cca 24 h

Vodotesnosť pri 0,5 MPa: žiadny prienik

Maximálne ťahové napätie: ≥ 0,23 MPa

Medzná ťažnosť: ≥ 1200%

Počet náterov: 2-3

Výrobok vyhovuje:

- EN 14891

Materiálové zloženie:

- Vodná disperzia akrylátového polyméru
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podklad: Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Rohy a potrubia preklenúť tesniacou elastickou páskou alebo tesniacou prírubou.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: V prípade vysokej nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou.

Betón, oceľobetón: Aplikovať priamo

Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Cementový poter: V prípade vysokej nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou.

Anhydritový poter: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.



FOLBIT 800

Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Spracovanie:	Zmes sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách štetcom alebo valčekom, medzi jednotlivými vrstvami musí byť prestávka minimálne 3 hodiny.
Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a tvrdnutia materiálu musí byť teplota podkladu, výrobku a vzduchu v rozmedzí od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, bez prachu, výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. V prípade potreby podklad upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo GRUND-SG 302.
Poznámky:	Na tekutú fóliu nanášať iba flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu. V miestach dilatácií používať medzi jednotlivými vrstvami izolačné pásy. Ďalšie práce realizovať po 18-24 hodinách od vykonania izolácie.
Skladovanie:	max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5°C do +25°C, mimo zdrojov tepla a mrazu.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezaväzujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.