



## FUGA EPOXI 710

Эпоксидная клеяще-затирачная масса

**Область применения:** Для внутренних и наружных работ. Предназначена для укладки и затирки швов настенной и напольной керамической плитки, плит, кирпича из декоративной и строительной керамики, каменной керамики, клинкера, бетона и натурального камня. Применяется на цементных стяжках, штукатурках, бетоне, ГКЛ и ДСП и т.п. Применяется в строительстве бассейнов, кухонь, душевых, очистных сооружений, производственных помещениях и т.д.

**Основные свойства:**

- Морозостойкая
- Водостойкая
- Высокая адгезия
- Высокая прочность
- Высокая стойкость к истиранию
- Химически стойкая
- Гладкая

**Нанесение:**



### Характеристики продукта:

| Номер артикула                        | 314802              | 428653 |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Упаковка                              |                     |        |
| Количество на единицу                 | 5 кг                |        |
| Количество единиц упаковки на паллете | 96 ведер на паллете |        |
| Расход                                | 0.4 - 0.6 кг/м²     |        |
| Время пригодности смеси               | ок. 45 мин          |        |
| Прочность на сжатие                   | ≥ 45 МПа            |        |
| Толщина слоя раствора                 | 2 - 10 мм           |        |

**Технические характеристики:**

**Расход:** Затирание швов: Расход зависит от размера и толщины укладываемой плитки. Производительность на единицу поверхности рассчитывается с учетом длину шва на квадратном метре (смотри таблицу в каталоге компании KREISEL), ширину и глубину шва, а также плотность материала (1,35 кг/дм³), которые являются только расчетными значениями. На практике производительность зависит от рабочих условий и различий в ширине и глубине шва.

**Стойкость к химическим воздействиям:** 35% серная кислота, 20% гидроксид натрия, 3% соляная кислота, 10% лимонная кислота, 5% молочная кислота

**Состав:**

- эпоксидная смола
- минеральные заполнители
- модифицирующие добавки



## FUGA EPOXI 710

Эпоксидная клеяще-затирачная масса

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка оснований:</b>     | <p>Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.</p> <p>При укладке плитки: все основания должны быть соответствующим образом подготовлены и выдержанны, несущими, иметь постоянную и однородную структуру, а также быть ровными и очищенными от пыли, жиров, смазок, антиадгезионных средств, остатков красок и т.д. Непрочные, слабо держащиеся покрытия необходимо снять.</p> <p>Внутренние бетонные основания должны быть выдержаны как минимум в течение 3 месяцев, а штукатурки и цементные стяжки – как минимум 4 месяца. Сильно и неравномерно впитывающие основания (например, ячеистый бетон, гипсокартонные плиты) и пыльные основания грунтовать средством TIEFGRUND LMF 301.</p> <p><i>При затирке швов:</i> затирку швов можно начинать после затвердения и достаточного высыхания клея, на котором уложены плитки. Швы между плитками должны иметь одинаковую глубину, должны быть очищенными от остатков клеящего раствора, пыли и других загрязнений.</p> |
| <b>Типы оснований:</b>           | <b>Керамогранит, плитка керамическая, клинкерная, бетонная и др.:</b> применять сразу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Нанесение:</b>                | <p>Способ применения при затирании швов: Раствором заполнять пространство между плитками с помощью кельмы или резиновой терки. Швы должны быть глубоко и равномерно заполнены раствором. Излишки раствора удалить с помощью влажной губки косыми движениями к сетке швов. Эту процедуру выполнять осторожно, чтобы не вымыть затирающую массу из швов. Окончательную чистку плитки можно выполнять примерно через 2 часа после окончания работы, с помощью влажной мягкой губки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Условия выполнения работ:</b> | Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 10°C до + 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Меры безопасности:</b>        | <p>Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Хранение:</b>                 | 12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Примечание:</b>               | <p>Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.</p> <p>При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.</p> <p>Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.</p> <p>С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.</p>                                                                                                                                                                                            |