



HASIT 212

Sanierfeinputz

Domenii de utilizare: Tinci pentru realizarea suprafețelor structurate.
Paentru suprafețe în zone de glaf și profile.
Pentru asanarea suprafețelor de zidărie cu umiditate și săruri, la interior și exterior.

Proprietăți:

- Difuzie ridicată a vaporilor de apă
- Respinge apa
- Întărire cu tensiuni reduse
- Prelucrare optimă

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	RO 212
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg
Unități per palet	48 Buc/Pal.
Granulație	0 - 0,5 mm
Consum	ca. 1,25 kg/m ² /mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. La prima aplicare și la suprafețe mari se realizează suprafețe de probă.
Necesar apă de malaxare	ca. 6 l
Grosime minimă strat tencuială	2 mm
Conductivitate termică $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002)	$\leq 0,5$ W/mK pentru P=50%
Conductivitate termică $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002)	$\leq 0,54$ W/mK (Valoare tabelata) pentru P=90%
Rezistență la compresiune (28 zile)	CS I (0,4 - 2,5 N/mm ²)
Reacție la foc	A1 (DIN EN 13501-1)
MG (EN 998-1)	R, CS I, Wc0
Depozitare	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.

Compoziție:

- Var alb hidratat (CL90)
- Cement alb (conținut redus de crom)
- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare
- Fără componente organice
- Mineral

Întărire: Carbonatare
Hidratate

Suportul: Suportul trebuie să fie uscat și curat.



HASIT 212

Sanierfeinputz

Pregătirea suportului:	Suporturile trebuie umezite pentru evitarea arderii materialului (reducerea efectului de profunzime).
Pregătire:	Pentru aplicare manuală se amestecă omogen cu malaxorul electric un sac de material cu apă curată conform necesar de apă din date tehnice. Timp de amestecare la amestecare manuală între 2 și 3 minute, evitați timpi de amestec mai lungi. Trebuie evitată amestecarea prelungită (reducere rezistență). Materialul intrat în priză nu se mai amestecă din nou.
Punere în operă:	Se aplică tinciul cu gletiera pe suportul uscat, în strat 2 - 4 mm, și se structurează. Drișcă pentru structurat
Informații punere în operă:	Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore.
Atenție specială:	Tencuielile de asanare sunt materiale minerale și trebuie protejate de uscare rapidă prin udare suplimentară sau acoperire, în special în caz de condiții climaterice nefavorabile. Straturile de tencuială de asanare trebuie să fie constante în grosime, eventualele goluri în suport trebuie egalizate prealabil cu Hasit 208. Rosturile nu trebuie umplute cu mortar de șpriț. Sistemul de tencuială de asanare facilitează uscarea suportului pe care au fost aplicate dacă și temperatura exterioară permite uscarea. O dezumidificare numai cu tencuieli de asanare nu este posibilă chiar dacă favorizează acest lucru. Tencuielile de asanare nu sunt tencuieli izolante, nu blochează. Tencuielile de asanare funcționează numai cu difuzie deschisă. Cu vopselele etanșe, tapeturile și umiditate ridicată (spații reci și nearisite) nu funcționează. În interior trebuie asigurată o ventilație adecvată în special în timpul uscării/întăririi tencuielii ca sărurile să nu penetreze în întregime tencuiala. De evitat încălzirea prea rapidă a interiorului pentru a evita fisurile. La aplicarea tencuielii este recomandat să urmați instrucțiunile și principiile conținute în EN 13914-1 (2). Dacă este necesar solicitați serviciul nostru tehnic și de consultanță.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate / depozitare: 12 luni. Conținut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.