



RÖFIX SismaDur 20

Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Difuzijski otvoreni mort za konsolidiranje na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje kao i za seizmičko ojačavanje
Idealan kod većih debljina slojeva.
Materijal nije prikladan za ugradnju na iznimno upojne zidane podloge.
Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Nizak modul elastičnosti
 - Izvršna obradivost
 - Minimalno skupljanje
 - Dobra prionjivost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000634392
NAV šifra:	147693
Vrsta pakiranja	(P)
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 3 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 16 l/jed.
Potrošnja	pribl. 1,75 kg/m ² /mm
Izdašnost	pribl. 16 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 5,1 l/jed.
Debljina sloja	pribl. 20 - pribl. 60 mm
Nasipna gustoća suhog morta	< 2.000 kg/m ³
Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)	pribl. 2.000 kg/m ³
Nasipna gustoća (B3345)	pribl. 1.570 kg/m ³
Toplinska provodljivost λ10, suho (EN 1745:2002)	1,11 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%
Toplinska provodljivost λ10, suho (EN 1745:2002)	1,21 W/mK (tablična vrijednost) za P=90%
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 20 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≤ 5 MPa
Prionjivost (EN 1015-12)	≥ 1,4 N/mm ²
E - modul	pribl. 20 GPa
Čvrstoća na smicanje	0,15 N/mm ²
MG (EN 998-2)	M20
MG (EN 998-1)	CS IV



RÖFIX SismaDur 20

Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000634392
Certifikati o ispitivanju	Prema EN 998-1 i EN 998-2
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Reakcija na požar	A1

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">Prirodno hidraulično vapno - NHL 5 prema EN 459-1Hidraulično vezivoVlaknaVisokokvalitetni lomljeni vapnenacDodaci za poboljšanje obradivosti
Uvjeti obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je opatno ulje i sl. Podlogu je potrebno pravovremeno natopiti vodom do potpunog zasićenja.
Priprema materijala:	RÖFIX mort miješati u miješalici 2 minute s definiranom količinom vode dok masa ne postane homogena. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Potrebno je provoditi mjere njege u skladu s RÖFIX smjernicama.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU priloga +20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i istaknutim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.