



Mosaikputz BASIC

Mozaiková omietka

Oblasť použitia: Dekoratívna farebná omietka na báze živice a mramorového plniva, pripravená k okamžitému použitiu.
Na všetky pevné, čisté a nosné podklady ako sú vápenno-cementové a cementové omietky, betón, azbestocement a drevotrieskové dosky.

Vlastnosti:

- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel (L.F.)
- Široký výber farebných odtieňov
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom

Technické údaje	
Číslo výrobku	2000006946
Množstvo v balení	20 kg
Množstvo na paletu	24 kusov/bal.
Zrornosť	0 - 1,8 mm
Spotreba	ca. 5 kg/m ²
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty	ca. 1.600 kg/m ³
Tepelná vodivosť λ 10, suchá	ca. 0,7 m ² K/W
Špeciálna tepelná kapacita	ca. 1 J/kg K
pH	ca. 8,5

Materiálové zloženie:

- Disperzné spojivo
- Farebný kremičitý piesok

Podklad: Podklad musí byť suchý, pevný, bez nečistôt, ako sú prach, sadze, riasy atď.

Typ podkladu:

Vápenné jadrové omietky: Nepoužívať na tieto podklady.
Vápenno/cementové omietky: vhodné
Lahké jadrové omietky: Na vyrovnávaciu zmes (napr. Renoplus 250)
Tepelnoizolačné omietky: Nepoužívať na tieto podklady.
Betón: Na rovné podklady
Kontaktné zatepľovacie systémy, tepelnoizolačné omietky, elastické podklady: vhodné
Minerálne staré nenatierané omietky: Na vyrovnávaciu zmes Renoplus 250.
Staré omietky s minerálnym náterom: Na vyrovnávaciu zmes Renoplus 250.
Suché sadrové jadrové omietky: vhodné

Príprava podkladu: Podklad min. 24 hodín pred nanášaním vrchnej omietky upraviť penetračným náterom.

Príprava výrobku: Produkt je pripravený na použitie.

Spracovanie: Materiál sa nanáša nerezovým hladítkom rovnomerne zdola nahor približne v 1 1/2 násobku veľkosti zrna. Nanesený povrch sa spracováva jedným smerom (nespracovávať točením).



Mosaikputz BASIC

Mozaiková omietka

Spracovanie informácií:	V závislosti od vlhkosti a teploty je doba tuhnutia približne 3 dni. Doba schnutia trvá asi 3 týždne. Plochy s čerstvo nanesenou omietkou musia byť chránené pred vlhkosťou až do úplného vyschnutia. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a vlhkosť podkladu môžu spôsobiť tvorbu bielych flakov na povrchu mozaiky. Tieto flaky v priebehu postupného schnutia budú ustupovať. Aby sa zabránilo farebným odchýlkam, je nutné celú plochu spracovávať jedným postupom a náradím.
Skladovanie:	Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C. Skladovanie min. 12 mesiacov.
Všeobecné informácie:	Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Aktuálne technické listy sú k dispozícii na našej internetovej stránke.