



FARBA SILIKATOWA 002

Фасадная силикатная краска

Область применения: Для внутренних и наружных работ, в т.ч в помещениях с повышенной и высокой влажностью. Гидрофобная краска для выполнения малярных покрытий на таких основаниях, как: старые и новые штукатурные покрытия, бетон, натуральный камень, силикатные покрытия и т.п. Используется, прежде всего, для реставрации и ремонта старинных зданий. Если предназначенный под покраску фасад находится на территории, где может наблюдаться повышенная концентрация с пор мхов, грибов и т.п. (например, вблизи лесов, водоемов), рекомендуется усилить стойкость краски, добавив бактерицидное средство (дополнительная защитная оболочка).

- Основные свойства:**
- Водостойкая
 - Морозостойкая
 - Паропроницаемая
 - Высокая адгезия
 - Гидрофобная
 - Экологичная
 - Устойчива к УФ-лучам
 - Устойчива к биологическому воздействию
 - Хорошая укрывистость

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	315081
Упаковка	
Количество на единицу	15 л
Количество единиц упаковки на паллете	33 ведер на паллете
Плотность	ок. 1.450 кг/м ³
Расход	0.15 - 0.25 л/м ²
Температура основания	5 - 25 °C

Технические характеристики: **Время высыхания покрытия:** ок. 12 часов
Стойкость покрытия к мытью: ≥ 5000 циклов

Состав:

- жидкое поташное стекло
- минеральные наполнители
- пигменты

Типы оснований: **Возраст минеральных оснований к моменту их окрашивания должен составлять не менее:** - тонкослойные декоративные минеральные штукатурки – не менее 14 суток, - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки – не менее 1 месяца, - бетонные основания (монолитные конструкции, железобетонные изделия) – не менее 3 месяцев.: Цементно-известковая штукатурка загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Штукатурка гипсовая: загрунтовать составом Gruntolit-SG 302
Бетоны, железобетоны: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Свежие минеральные штукатурки: Окрашивание минеральных штукатурок фасадными красками допустимо только после полного высыхания штукатурного слоя, но не ранее, чем через 14 суток при наружной температуре воздуха не ниже +5°C. Влажность штукатурного покрытия при окрашивании должна быть не более 4%.
Старые минеральные и дисперсионные тонкослойные штукатурки: загрунтовать GRUNTOLIT-SA 304



FARBA SILIKATOWA 002

Фасадная силикатная краска

Нанесение:	<p>Приготовленную краску наносить с помощью валика, кисточки или методом распыления. Перед нанесением следующего слоя краски должно пройти не менее 12 часов, для высыхания предыдущего слоя.</p> <p>Малярные работы на одной отдельной поверхности выполняются непрерывным способом, чтобы избежать различий в цвете. Каждую новую накладываемую порцию краски соединяют со свежей краской, уже нанесенной на поверхность.</p>
Хранение:	<p>12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.</p>
Примечание:	<p>Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.</p> <p>При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.</p> <p>Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.</p> <p>С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.</p>