



FARBA NANOTECH 006

Силиконовая фасадная краска с наночастицами

Область применения:

Для внутренних и наружных работ
Краска рекомендуется для реставрации исторических памятников и зданий, подверженных неблагоприятному воздействию факторов загрязнения окружающей среды, таких, как смог, кислотные дожди и т.п. Подходит для применения на таких основаниях, как: все традиционные минеральные штукатурки, старые и новые тонкослойные минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, бетоны, гипсокартонные плиты, прочные слои минеральных и дисперсионных красок. Не следует наносить на искусственные материалы (пластик), лаковые покрытия, известковые и клеевые краски, эластичные дисперсионные краски и поверхности, покрытые маслом. Если предназначенный под покраску фасад находится на территории, где может наблюдаться повышенная концентрация спор мхов, грибов и т.п. (например, вблизи лесов, водоемов и т.д.), рекомендуется усилить стойкость краски, добавив биоцидное средство (дополнительная защита поверхности).

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Эластичная
- Гидрофобная
- Экологичная
- Устойчива к УФ-лучам
- Самоочищающаяся
- Хорошая укрывистость
- Нетоксичная

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	315136
Упаковка	
Количество на единицу	15 л
Количество единиц упаковки на паллете	33 ведер на паллете
Плотность	ок. 1.500 кг/м³
Расход	0.15 - 0.25 л/м²
Паропроницаемость	≥ 70 г/м²²⁴ч.
Температура основания	5 - 25 °C

Технические характеристики:

Относительное диффузионное сопротивление: ≤ 1630 мг/(м²·час·Па)
Стойкость покрытия к мытью: ≥ 5000 циклов
Время высыхания покрытия: ок. 12 часов

Состав:

- силиконовая эмульсия
- водная дисперсия акрилового сополимера
- вспомогательные вещества
- пигменты
- наночастицы



FARBA NANOTECH 006

Силиконовая фасадная краска с наночастицами

Типы оснований:	Возраст минеральных оснований к моменту их окрашивания должен составлять не менее: - тонкослойные декоративные минеральные штукатурки – не менее 14 суток, - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки – не менее 1 месяца, - бетонные основания (монолитные конструкции, железобетонные изделия) – не менее 3 месяцев.: Цементно-известковая штукатурка загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 Штукатурка гипсовая: загрунтовать составом Gruntolit-SG 302 Бетоны, железобетоны: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 Свежие минеральные штукатурки: Окрашивание минеральных штукатурок фасадными красками допустимо только после полного высыхания штукатурного слоя, но не ранее, чем через 14 суток при наружной температуре воздуха не ниже +5°C. Влажность штукатурного покрытия при окрашивании должна быть не более 4%. Старые минеральные и дисперсионные тонкослойные штукатурки: загрунтовать GRUNTOLIT-SO 305 или TIEFGRUND-LMF 301
Нанесение:	Приготовленную краску наносить с помощью валика, кисточки или методом распыления. Перед нанесением следующего слоя краски должно пройти не менее 12 часов, для высыхания предыдущего слоя. Малярные работы на одной отдельной поверхности выполняются непрерывным способом, чтобы избежать различий в цвете. Каждую новую накладываемую порцию краски соединяют со свежей краской, уже нанесенной на поверхность.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.