



FOLBIT 800

Жидкая гидроизоляционная плёнка

Область применения: Для внутренних работ
Однокомпонентный, готовый к применению гидроизоляционный раствор в виде дисперсии синтетической смолы. Без растворителя.
Применяется для выполнения гидроизоляционных оснований перед укладкой плитки, а также для гидроизоляции стен и полов в ванных, душевых, прачечных, кухнях, особенно во влажных зонах этих помещений. Предназначен для обработки обычных бетонов, стен из керамических, силикатных, бетонных элементов, цементных и цементно-известковых штукатурок, гипсовых штукатурок, ГКЛ, ДСП и цементных стяжек.

Основные свойства:

- Высокая адгезия
- Высокоэластичная
- Способность заполнения трещин
- Водостойкая
- Водонепроницаемая

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411430	314551	314552
Упаковка			
Количество на единицу	21 кг	4 кг	7 кг
Количество единиц упаковки на паллете	33 ведер на паллете	100 ведер на паллете	80 ведер на паллете
Расход	1.3 - 1.5 кг/м²/мм	1.3 - 1.5 кг/м²/мм	1.3 - 1.5 кг/м²
	ок. 4 часов		
Адгезия (бетон)	1,2 МПа		
	5 - 25 °C		

Технические характеристики: Минимальное количество наносимых слоев: 2 слоя
Возможность укладывания плитки: через 18 - 24 часа

Состав:

- водная дисперсия акрилового сополимера
- минеральные наполнители
- вспомогательные вещества

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Углубления и трещины основания шириной более 0,7 мм исправить путем их расширения и заполнения ремонтной смесью REPARATURMÖRTEL 427 или другой, приспособленной для вида основания.
Бетонные основания должны быть выдержаны не менее 6 месяцев до начала работ, штукатурки и цементные стяжки - не менее 4 недель, ангидритовые стяжки - не менее 2 недель.
Основания, сильно впитывающие влагу, грунтовать составом TIEFGRUND LMF 301. При высоких температурах воздуха и основания рекомендуется основание перед грунтованием полить чистой водой.

Типы оснований:
Штукатурка цементно-известковая: в случае высокого водопоглощения грунтовать Tiefgrund LMF 301
Бетоны, железобетоны: не требует грунтования
Штукатурка гипсовая: грунтовать составом Gruntolit-SG 302
гипсокартонные листы: грунтовать составом Gruntolit-SG 302
Стяжки цементные: в случае высокого водопоглощения грунтовать Tiefgrund LMF 301



FOLBIT 800

Жидкая гидроизоляционная плёнка

Приготовление смеси:	Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой. Не смешивать с другими материалами!
Нанесение:	Работы нужно начинать с дополнительной изоляции примыканий стен, полов, расширенных отверстий, переходов труб и возможных сливных напольных отверстий. Вблизи изолируемых мест необходимо нанести слой средства Folbit, приложить уголок, ленту или изоляционный плинтус, прижать и тонко покрыть массой жидкой пленки. Массу нужно наносить слоем одинаковой толщины, не оставляя пор.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.