



ZAPRAWA 451

Адгезионная и антикоррозийная смесь в системе ремонта бетонов

Область применения: Для внутренних и наружных работ
Смесь предназначена для выполнения контактного слоя (адгезионного мостика) и для антикоррозионной защиты в системе ремонта бетонов.
Применяется на бетонных и железобетонных элементах (колонны, перемычки, балки и т.д.) для текущего ремонта.

Основные свойства:

- Морозостойкая
- Водостойкая
- Полужидкая консистенция
- Облегчает нанесение следующих слоев
- Высокая адгезия
- Устойчива к карбонизации

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	314637
Упаковка	
Количество на единицу	25 кг
Количество единиц упаковки на паллете	48 мешков на паллете
Расход	1.5 - 1.7 кг/м²/мм
Время пригодности смеси	ок. 60 мин
Прочность на растяжение при изгибе	≥ 5 МПа
Прочность на сжатие (28 дней)	≥ 30 МПа
Толщина слоя раствора	ок. 3 мм
Количество воды для затворения смеси	ок. 5,7 л/мешок
Адгезия (бетон)	≥ 0,8 МПа
Температура основания	5 - 25 °C

Состав:

- портландцемент
- полимерные связующие
- минеральные наполнители
- модифицирующие добавки

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.

Типы оснований:
Бетонные основания: очистить
Стальная арматура: очистить

Условия выполнения работ: Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуются использование перчаток и защитной одежды.



ZAPRAWA 451

Адгезионная и антикоррозийная смесь в системе ремонта бетонов

Хранение:	12 месяцев со дня изготовления в крытых сухих складских помещениях в упакованном виде, не допуская увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.