



UNI MULTI 101

Плиточный клей для внутренних работ

Область применения: Для внутренних работ
Предназначен для приклеивания настенной и напольной керамической плитки в жилищном строительстве к стабильным, устойчивым к скалыванию основаниям с высокой адгезией из обычных бетонов, бетонов с легким заполнителем, ячеистых бетонов, цементных и цементно-известковых штукатурок, цементных стяжек.

Основные свойства:

- Водостойкий
- Для тонкослойного нанесения
- Экономичный

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411489
Упаковка	
Количество на единицу	25 кг
Количество единиц упаковки на паллете	42 мешков на паллете
Расход	ок. 1,4 кг/м²
Время пригодности смеси	ок. 2 час
Насыпная плотность	ок. 1.450 кг/м³
Толщина слоя раствора	5 мм
Количество воды для затворения смеси	ок. 5 л/мешок
Возможность хождения по выполненной облицовке	24 ч
Возможность затирки швов	через 48 часов
	C0
Адгезия (бетон)	≥ 0,5 МПа
	≥ 5 мин
	10 мин
Температура основания	5 - 25 °C

Состав:

- портландцемент
- минеральные наполнители
- модифицирующие добавки

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Неровности основания рекомендуется выровнять с использованием ремонтно-шпательного состава Reparaturmörtel 427.
Неровные поверхности полов рекомендуется выровнять самовыравнивающейся массой Flissenbodenspachtel 410.
Все полы, без учета их восприимчивости, грунтовать соответствующими средствами.

Типы оснований:
Бетонные основания: Зашпаклевать эластичным клеем, например Elasti Multi 104.
Цементно-известковая штукатурка: грунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Стяжки цементные: грунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Элементы из ячеистого бетона: двукратное грунтование TIEFGRUND-LMF 301
Силикатные кирпичи или блоки: грунтовать составом Tiefgrund LMF 301



UNI MULTI 101

Плиточный клей для внутренних работ

Приготовление смеси:	Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы. Оставить на время для дозревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь тщательно перемешать, ибо во время транспортировки могло произойти разделение составляющих. Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать со свежим материалом.
Нанесение:	Приготовленный раствор следует накладывать на стальной шпатель, и, используя прямой край шпателя, нанести на основание тонким слоем, сильно прижимая. Далее нанести более толстый слой раствора, протягивая его зубчатым краем, под углом 45 - 60°. Большая часть поверхности, должна быть подготовлена к возможности укладывания плитки, чтобы не было увеличено время открытого высыхания клеевого раствора. Плитка приклеивается таким образом, чтобы следующая прикладывалась как можно ближе к предыдущей, и потом передвигается так, чтобы возник межплиточный шов соответствующей ширины. Не смачивать плитку водой перед приклеиванием! Размер зубьев шпателя от 3 до 10 мм
Условия выполнения работ:	Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Внутренние бетонные основания должны быть уложены не менее, чем за 6 месяцев до начала работ, а штукатурка и цементная стяжка не менее 4 недель.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуются использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня изготовления в крытых сухих складских помещениях в упакованном виде, не допуская увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.