



## GLADZ RENOWACYJNY 930

Реставрационная известково-цементная шпаклёвка

**Область применения:** Для внутренних и наружных работ.  
Предназначена для ручного выполнения финишного слоя в системах реставрации зданий, в том числе для реставрации и консервации исторических объектов. Применяется также в качестве выравнивающего слоя при ремонте фасадов.

**Основные свойства:**

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Гидрофобная
- Не уменьшает паропроницаемость

**Нанесение:**



### Характеристики продукта:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Номер артикула                        | 314655               |
| Упаковка                              |                      |
| Количество на единицу                 | 25 кг                |
| Количество единиц упаковки на паллете | 48 мешков на паллете |
| Размер зерна                          | 0 - 0,5 мм           |
| Расход                                | 1 - 1.2 кг/м²/мм     |
| Время пригодности смеси               | ок. 2 час            |
| Толщина слоя раствора                 | ок. 3 мм             |
| Количество воды для затворения смеси  | ок. 5,5 л/мешок      |

**Технические характеристики:** Усадка: < 0,1 %

**Состав:**

- портландцемент
- гидратная известь
- минеральные заполнители
- модифицирующие добавки

**Подготовка оснований:** Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.  
Непрочные швы в кладке расшить на глубину до 2 см и заполнить штукатурной смесью Tynk Renowacyjny Podkładowy 920.  
Сильно впитывающие основания смочить водой.  
Продукт главным образом используется для восстановления памятников архитектуры и т.п.

**Типы оснований:**

**Старые штукатурки:** Старые поврежденные штукатурки, штукатурки со следами сырости, высолами должны быть удалены до высоты 1 м над зоной повреждения.

**Сильно впитывающие основания:** Сильно впитывающие основания смочить водой.

**Слабые, осыпающиеся швы в кладке:** загрунтовать GRUNTOLIT-SA 304.

**Все основания:** покрыть OBRZUTKA RENOWACYJNA 910



## GLADZ RENOWACYJNY 930

Реставрационная известково-цементная шпаклёвка

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Приготовление смеси:</b>      | Для приготовления растворной смеси машинным способом необходимо использовать только станции двойного смешивания. Время смешивания должно составлять 2 - 3 мин. Для приготовления растворной смеси для ручного нанесения взять точно отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно высыпать в емкость с водой при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворных смесей при скорости вращения 400-800 об./мин. Затем выдержать технологическую паузу для созревания растворной смеси и перемешать еще раз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Нанесение:</b>                | Растворную смесь равномерно нанести на всю поверхность и разровнять с помощью штукатурного правила.<br>При однослойном нанесении штукатурки окончательное выравнивание выполнять с помощью терки (резиновой или войлочной). Выполнять примерно через 1,5 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Условия выполнения работ:</b> | Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Меры безопасности:</b>        | Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Примечание:</b>               | Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.<br>При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.<br>Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.<br>С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными. |