

GRUNTOLIT-SK 313

Грунтовка под гипсовые штукатурки и ангидритовые наливные полы

Область применения:

Грунтовка под гипсовые штукатурки, гипсовые клеи и ангидритовые наливные полы
Грунтовка на основе акриловой дисперсии.Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости.Не содержит органического растворителя.
Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. После высыхания - бесцветная.
Для внутренних работ

Основные свойства:

- Концентрированная
- Водостойкая
- Паропроницаемая
- Увеличивает адгезию
- Устойчива к омыванию

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	**314514**
Упаковка	
Количество на единицу	15 кг
Количество единиц упаковки на паллете	24 ведер на паллете
Расход	0.1 - 0.3 кг/м²

Технические характеристики:

Возможность нанесения следующего покрытия: по прошествии ок. 12 часов с момента нанесения грунтующего средства
Время высыхания покрытия: ок. 2 часов

Состав:

- концентрированная дисперсия акрилового сополимера
- минеральные наполнители
- модифицирующие добавки

Подготовка оснований:

Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003.
Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпатлевочно-ремонтным раствором. Раствор в ремонтируемом месте должен быть высохшим и схватившимся.
Поверхности, не предназначенные для оштукатуривания, перед нанесением грунтующих средств необходимо закрыть.

Типы оснований:

Бетоны, железобетоны: разбавлять водой в зависимости от выполняемых работ
Кирпич: разбавлять водой в зависимости от выполняемых работ
Старые стяжки: грунтовать, разбавив водой в соотношении 1:1
Под ангидритовые наливные полы: грунтовать, разбавив водой в соотношении 1:1

Приготовление смеси:

Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой.
Разбавить водой в зависимости от назначения и поглощающей способности основания.



GRUNTOLIT-SK 313

Грунтовка под гипсовые штукатурки и ангидритовые наливные полы

Нанесение:	Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. В случае применения метода набрызгивания рекомендуется двойное грунтование.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.