



Kleber K 433

Klebemörtel

Anwendungsbereiche: Mineralischer Klebemörtel für die GreoTherm Systeme K, KD, M, MD, HF und PIR.

- Eigenschaften:**
- Gute Verarbeitung
 - Lange Offenzeit
 - Maschinell verarbeitbar
 - Grau

Verarbeitung:



Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 2000577403 |
| Verpackungsart | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH |
| Einheit pro Palette | 40 EH/Pal. |
| Körnung | 0 - 0,5 mm |
| Verbrauch | ca. 1,4 kg/m ² /mm |
| Druckfestigkeit | ca. 25,5 N/mm ² |
| Biegezugfestigkeit | ca. 0,46 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit (Bruch in EPS) | ca. 0,09 N/mm ² |
| Wasseranspruch | ca. 6,5 l/Sack |
| Wert μ | ca. 30 |

- Zusammensetzung:**
- Portlandzement
 - Mineralische Füllstoffe (Körnung 0 – 0.5 mm)
 - Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreiende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitung: Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Kann mit den üblichen Verputzmaschinen verarbeitet werden. Mit allen üblichen Förderanlagen transportierbar. Angemischtes Material innerhalb von 90 Minuten verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden. Für Aussendämmarbeiten sind die entsprechenden Verarbeitungsvorschriften richtungsweisend.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max.+30 °C (Luft und Untergrund). Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Norm 243 «Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmung».



Kleber K 433

Klebemörtel

| | |
|-----------------------------|---|
| Lagerung: | In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 9 Monate haltbar. |
| RID/ADR: | Keine Gefahrenklasse |
| Entsorgung: | Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen. |
| Schutzmassnahmen: | Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt. |
| Allgemeine Hinweise: | Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch . |