



GreoSan Grundputz 0-4 mm

Mineralischer Kalkgrundputz

Anwendungsbereiche: Mineralischer Kalkgrundputz für aussen und innen.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- Maschinell verarbeitbar
- Lange Offenzeit
- Körnung 0-4 mm
- Hellbeige
- Mineralisch

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000577444
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0 - 4 mm
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Verbrauchshinweis	pro mm Schichtstärke ca. 1,7 kg/m ²
Druckfestigkeit	ca. 0,82 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	ca. 0,03 N/mm ²
Nassrohdichte	ca. 1,7 kg/l
Farbe	Hellbeige
Wasseranspruch	ca. 6 l/Sack

Zusammensetzung:

- Kalkhydrat
- Hydraulischer Kalk
- Trass
- Unter 3% Portlandzement
- Mineralische Füllstoffe (Körnung 0 – 4 mm)
- Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreadende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten. Geeignet sind stabile, tragfähige und verformungsfreie mineralische Untergründe. Vor dem Auftrag des Putzes ist ein Anwurf mit GreoSan Grundputz 0 – 6 mm erforderlich.

Grundierung: Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig.

Verarbeitung: Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Mit Kelle anwerfen und mit Holzbrett verdichten. Die Mindestauftragsstärke beträgt 10 mm. Als Feuchteschutz: Mit rostfreier Stahltraufel aufziehen oder mit Bürste auftragen. Die erforderliche Mindestschichtstärke beträgt 3 mm. Die Verarbeitung erfolgt immer in mindestens zwei Arbeitsgängen, Trocknungszeit von 24 Std. einzuhalten. Angemischtes Material innerhalb von 1 Stunde verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.



GreoSan Grundputz 0-4 mm

Mineralischer Kalkgrundputz

Verarbeitungsbedingungen:	Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max.+30 °C (Luft und Untergrund). Vor zu schnellem Wasserentzug schützen. Vor jeder weiteren Beschichtung muss der Putz trocken sein. Abbinde- und Trocknungszeit beträgt 1 Tag pro mm Schichtstärke. Für die Verarbeitung gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“.
Lagerung:	In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 9 Monate haltbar.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise:	Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch .