



Bitumenbeschichtung 1K

Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung

Anwendungsbereiche: Einkomponentige, organisch modifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung. Mit Leichtzuschlag aus EPS. Anwendbar als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich sowie zur Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser. Geeignet zum Kleben und Abdichten von Dämmplatten im Perimeterbereich.

Eigenschaften:

- Abdichtung unter Terrain
- Einfache Verarbeitung
- Wasserdicht
- Schwarz

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000764507
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	18 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Verbrauchshinweis	ca. 3 kg/m ² /mm

Zusammensetzung:

- Bitumenemulsion
- Copolymerisat-Dispersion
- Polystyrolschaum

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Beton, vollfugiges Mauerwerk, gut haftende Putze und formbeständige Perimeter-Dämmplatten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreichende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Grobporige Untergründe sind vorher mit einem geeignetem Spachtel auszuglätten.

Verarbeitung: Das Material ist vor der Verarbeitung mit einem niedertourig laufenden Rührwerk aufzurühren. Mit rostfreier Stahltraufel aufziehen. Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung: Die geforderte Mindestschichtstärke beträgt mindestens 4 mm. Die Verarbeitung erfolgt immer in mindestens zwei Arbeitsgängen wobei die Auftragstärke pro Lage nicht mehr als 2 mm betragen darf. Der Auftrag der zweiten Schicht erfolgt frühestens nach 6-8 Stunden. Einbetten auf Perimeterdämmplatten: Die Bitumendickbeschichtung wird mit der Zahntraufel vollflächig auf den Perimeterdämmplatten verteilt. Anschliessend wird das Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm vollständig in die Bitumendickbeschichtung eingebettet. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Trocknungszeit ca. 2 Tage (temperatur-, luftfeuchtigkeits- und untergrundabhängig).

Lagerung: Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.



Bitumenbeschichtung 1K

Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung

Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Nicht mit wasserbasierenden Baufarben überstreichen.
Schutzmassnahmen:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.