



GreoSan Basismörtel

Mörtelkonzentrat für Baustellenmischungen

Anwendungsbereiche: Mineralisches Mörtelkonzentrat für Baustellenmischungen. Struktur oder Modellierung kann durch Zugabe entsprechender Körnungen bestimmt werden. Wird mit 2 Teilen Basismörtel und 1 Teil Körnung gemischt.

Eigenschaften:

- Flexible Kornzugabe
- Mineralisch

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000577446
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0 - 3 mm
Druckfestigkeit	ca. 2,2 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	ca. 0,04 N/mm ²
Nassrohdichte	ca. 1,6 kg/l
Farbe	Hellbeige
Wasseranspruch	ca. 8 l/Sack

Zusammensetzung:

- Portlandzement
- Kalkhydrat
- Hydraulischer Kalk
- Trass
- Mineralische Füllstoffe
- Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Mischungsverhältnis, Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Geeignet sind stabile, tragfähige und verformungsfreie, mineralische Untergründe. Bauplatten müssen nach Angaben des Herstellers entsprechend vorbehandelt werden. Abbinde- und Trocknungszeit des Grundputzes von 2 – 3 Wochen beachten.

Grundierung: Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig.

Verarbeitung: Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Das Mischungsverhältnis ist 2 Gewichtsteile Basismörtel und 1 Gewichtsteil der gewaschenen Sandkörnung. Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit Reibscheibe strukturieren. Angemischtes Material innerhalb von 1 Stunde verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.



GreoSan Basismörtel

Mörtelkonzentrat für Baustellenmischungen

Verarbeitungsbedingungen:	Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Norm 243 «Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmung».
Lagerung:	In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 9 Monate haltbar.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.