



Pura Silikatfarbe

Hydroaktive 2K Fassadenfarbe

Anwendungsbereiche: Vom Schweizer Mineralfarben-Hersteller Sax-Farben. Hoch diffusionsoffene, hydroaktive zweikomponentige Silikatfassadenfarbe (Fixativ und Mineralfarbpulver), speziell abgestimmt auf PuraVision Systeme, geeignet für alle rein mineralische Untergründe, biozidfrei.

Eigenschaften:

- Zweikomponentige Verarbeitung
- Hydroaktiv
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Tönbar
- Lösemittelfrei
- Ohne Filmkonservierung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000577613
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	12 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,4 kg/m ² /Anstrich
Farbe	Weiss
Dichte	ca. 1,4 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
sd-Wert	ca. 0,01 m
Festkörpergehalt	ca. 67,5 %
pH-Wert	ca. 12,5

Zusammensetzung:

- Fixativ + Mineralfarbpulver
- Mineralische Füllstoffe
- Licht- und wetterstabile Pigmente

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Grundierung: Zur Entfernung von Sinterschichten ist der Oberputz mit Sax Fluatin nach Vorschrift (siehe technisches Merkblatt Sax Fluatin) vorzubehandeln.



Pura Silikatfarbe

Hydroaktive 2K Fassadenfarbe

Verarbeitung:	Grundsätzlich müssen 2 Anstriche appliziert werden! Grundanstrich: Mischungsverhältnis 1:1 Fixativ und Mineralfarb-Pulver +20 % Fixativ auf die Gesamtmenge. Das Material gemäss dem angegebenen Verhältnis mittels geeignetem Rührwerk anmischen. Der Materialauftrag erfolgt mittels Fassadenbürste. Grundsätzlich müssen alle Flächen nass in nass verarbeitet werden. Angerührte Farbe innerhalb von 6 Stunden verarbeiten. Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt mindestens 12 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern. Wichtig: Um ein zu schnelles, vor allem partielles Trocknen zu vermeiden, dürfen die Flächen während und unmittelbar nach der Verarbeitung nicht künstlich beheizt werden. Deckanstrich: Mischungsverhältnis 1:1 Fixativ und Mineralpulver +20 % Wasser auf die Gesamtmenge. Das Material am Vorabend gemäss dem angegebenen Verhältnis mit geeignetem Rührwerk zu einer homogenen Farbe anrühren/mischen bzw. einsumpfen. Applikation durch streichen mit Fassadenbürste. Grundsätzlich müssen alle Flächen nass in nass ohne Unterbruch verarbeitet werden.
Verarbeitungsbedingungen:	Temperaturbereich: +8 °C bis +25 °C. Anstrichflächen sind während und nach der Verarbeitung vor Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen zu schützen (z.B. Gerüstnetz, winddurchlässig, kein Plastik). Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».
Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Dieses Produkt hat eine ätzende Wirkung. Glas, Klinker, Kunststeine und Metallteile sind gut zu schützen. Auf Grund von chemischen Abbindeprozessen können Farbtonabweichungen und Fleckenbildungen auftreten. Mineralische Produkte können durch uneinheitliche Trocknung wolzig erscheinen. Eine absolute Homogenität ist mit diesem Anstrich nicht möglich. Daher ist die Bauherrschaft zwingend durch deren Vertreter auf diese materialspezifischen Eigenschaften hinzuweisen. Der ausführende Unternehmer muss vor Beginn der Anstrich Arbeiten mit den materialspezifischen Eigenschaften und deren Ausführung vertraut sein.
Schutzmassnahmen:	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.