



GreoColor UniXan Compact

Armierungsfarbe

Anwendungsbereiche: Stumpfmatt und lösemittelfreie Armierungsfarbe für sanfte Fassadensanierungen. Speziell zur Überarbeitung von Putzoberflächen mit feinen Haar- und Schwundrissen bis 0.1 mm. Universell auf Mauerwerk und Putzen einsetzbar, als erster Anstrich bei Sanierungen von verputzter Aussenwärmedämmung geeignet, nicht auf kalkgebundenen Untergründen und Sandstein.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Faserarmiert
 - Für Haar- und Schwundrisse bis 0.1 mm
 - Stumpfmatt
 - Wasserdampfdurchlässig
 - Geringe Wasseraufnahme
 - Lösemittelfrei
 - Filmkonserviert

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000578301
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,5 kg/m ² /Anstrich
Farbe	Weiss
Dichte	ca. 1,5 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
S _D -Wert	ca. 0,2 m
Festkörpergehalt	ca. 56 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
 - Armierungsfasern
 - Schlämmezusatz
 - Mineralische Füllstoffe
 - Licht- und wetterstabile Pigmente
 - Abgestimmte Additive

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreadende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

Grundierung: Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig. Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit Hochdruckreiniger entfernen. Mit GreoPrime Tiefgrund W verfestigen.



GreoColor UniXan Compact

Armierungsfarbe

Verarbeitung:	Applikation durch Streichen und Rollen. Kann mit GreoColor OptiTop, GreoColor OptiSilc, GreoColor UniXan überstrichen werden oder zweimaliger Anstrich mit GreoColor UniXan Compact. Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt 24 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern. Kann mit maximal 5% sauberem Wasser verdünnt werden.
Verarbeitungsbedingungen:	Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max.+30 °C (Luft und Untergrund). Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».
Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen. 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Dieses Produkt ist filmkonserviert. Nicht im Innenbereich einsetzen.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise:	Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch .