



Multiplan 407

Mortier pour la réparation de fissures

Domaines d'application: Mortier d'enrobage minéral renforcé par fibres et perméable à la diffusion de vapeur d'eau, appliqué sur des panneaux de fibres-ciment, Souple et sans tension. Peut être lissé comme finition structurée ou revêtu d'enduits de finition minéraux. Utilisable à l'intérieur comme mastic lisse et très résistant à l'usure.

Propriétés:

- Mise en œuvre simple
- Rendement élevé
- Flexible
- Tensions réduites
- Temps ouvert long
- Applicable à la machine
- Treillis d'armature
- Blanc naturel

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000577397
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unités par emballage	40 unité/pal
Granulométrie	0 - 0,3 mm
Consommation	env. 1,2 kg/m ² /mm
Consommation armature	env. 5 - 7 kg/m ²
Épaisseur de couche	Armature 4 - 6 mm
Résistance à la compression	env. 4,8 N/mm ²
Résistance à la flexion	env. 0,1 N/mm ²
Masse volumique apparente humide	env. 1,4 kg/l
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction (rupture en EPS)	env. 0,15 N/mm ²
Besoin en eau	env. 6,5 l/sac
Valeur μ	env. 10

Composition:

- Ciment portland
- Chaux hydratée
- Renforcement organique
- Matières de remplissage minérales (grain 0 – 0,3 mm)
- Additifs adaptés
- Treillis d'armature
- Produit d'imperméabilisation

Remarque de consommation: Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Support: Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique.



Multiplan 407

Mortier pour la réparation de fissures

Mise en œuvre:	<p>Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Mettre en œuvre le matériau gâché dans les 2 heures. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant. Épaisseur de couche 4–6 mm. Avant d'appliquer une nouvelle couche de finition, il faut observer un temps de prise et de séchage suffisant.</p>
Conditions de mise en œuvre:	<p>Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +5 °C et max. +30 °C (air et support). Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Crépissages et travaux de plâtrerie», 118/ 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit», de même que la norme 243 «Conditions générales pour une isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».</p>
Stockage:	<p>Se conserve jusqu'à 6 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.</p>
Élimination:	<p>Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.</p>
Particularités:	<p>Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.</p>
Mesures de protection:	<p>Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.</p>
Dispositions générales:	<p>Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet (www.greutol.ch) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.</p>