



GreoSan Enduit de blanchiment

Enduit de façade minéral

Domaines d'application: Enduit de façade minéral à laver pour bâtiments anciens, sur enduits de fond GreoSan.

- Propriétés:**
- Mise en œuvre simple
 - Applicable à la machine
 - Temps ouvert long
 - Beige clair
 - Minéral

Mise en œuvre:



Données techniques	
Art. No.	2000577447
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unités par emballage	40 unité/pal
Granulométrie	0 - 3 mm
Consommation	env. 2 kg/m ² /mm
Remarque de consommation	Épaisseur de la couche 3 - 4 mm env. 6 kg/m ²
Résistance à la compression	env. 1 N/mm ²
Résistance à la flexion	env. 0,02 N/mm ²
Masse volumique apparente humide	env. 1,7 kg/l
Teinte	Beige clair
Besoin en eau	env. 7 l/sac

- Composition:**
- Chaux hydratée
 - Chaux hydraulique
 - Trass
 - Moins de 3% de ciment portland
 - Matériaux de remplissage minéraux (granulométrie 0 – 3 mm)
 - Additifs adaptés

Remarque de consommation: Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Support: Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique. Les supports qui conviennent sont des supports minéraux stables, solides et non déformés. Les panneaux de construction doivent être prétraités en fonction des indications du fabricant. Observer un délai de prise et de séchage des enduits de fond de 2 à 3 semaines.

Primer: Non requis pour des supports adaptés.

Mise en œuvre: Prémouiller les supports très absorbants. Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant. Appliquer avec une taloche en acier. L'épaisseur d'application minimale est de 3 mm. Après une légère prise du mortier, structurer à l'aide d'une brosse ou d'une éponge.



GreoSan Enduit de blanchiment

Enduit de façade minéral

Conditions de mise en œuvre:	Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +5 °C et max. +30 °C (air et support). Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».
Stockage:	Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.
RID/ADR:	Pas de classe de danger
Élimination:	Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.
Particularités:	Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers. Doit être traité avec une couche de peinture appropriée.
Mesures de protection:	Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.
Dispositions générales:	Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet (www.greutol.ch) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.