



## GreoSan Mortier de base

Mortier concentré pour mélanges sur chantier

**Domaines d'application:** Mortier minéral concentré pour mélanges sur chantier.  
On peut déterminer la structure ou modeler par addition de granulométries appropriées.  
Préparation avec deux parts de mortier de base et une part de granulé.

**Propriétés:**

- Adjonction flexible de grains
- Minéral

**Mise en œuvre:**



### Données techniques

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Art. No.                         | 2000577446                  |
| Type d'emballage                 |                             |
| Quantité par unité               | 25 kg/unité                 |
| Unités par emballage             | 40 unité/pal                |
| Granulométrie                    | 0 - 3 mm                    |
| Résistance à la compression      | env. 2,2 N/mm <sup>2</sup>  |
| Résistance à la flexion          | env. 0,04 N/mm <sup>2</sup> |
| Masse volumique apparente humide | env. 1,6 kg/l               |
| Teinte                           | Beige clair                 |
| Besoin en eau                    | env. 8 l/sac                |

**Composition:**

- Ciment portland
- Chaux hydratée
- Chaux hydraulique
- Trass
- Matières de remplissage minérales
- Additifs adaptés

**Remarque de consommation:** Les consommations indiquées sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du mélange, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

**Support:** Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide.  
Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse.  
Demander conseil si le support est critique.  
Les supports qui conviennent sont des supports minéraux stables, solides et non déformés.  
Les panneaux de construction doivent être prétraités en fonction des indications du fabricant.  
Observer un délai de prise et de séchage des enduits de fond de 2 à 3 semaines.

**Primer:** Non requis pour des supports adaptés.

**Mise en œuvre:** Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide.  
Le mélange se fait à 2 poids de mortier de base pour 1 poids du grain de sable lavé.  
Appliquer avec une taloche en acier sur une épaisseur équivalente au grain et structurer avec un disque à râper.  
Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure.  
Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.



## **GreoSan Mortier de base**

Mortier concentré pour mélanges sur chantier

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions de mise en œuvre:</b> | Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +5 °C et max. +30 °C (air et support). Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide.<br>Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stockage:</b>                    | Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RID/ADR:</b>                     | Pas de classe de danger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Élimination:</b>                 | Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Particularités:</b>              | Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Messures de protection:</b>      | Irritant pour les voies respiratoires et la peau.<br>Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires.<br>Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.<br>Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dispositions générales:</b>      | Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ( <a href="http://www.greutol.ch">www.greutol.ch</a> ) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. |