


GREUTOL
BEWEGEN GESTALTEN BEWIRKEN

# Enduit Combi 488

Mortier adhésif et d'enrobage

**Domaines d'application:**
Mortier adhésif et d'enrobage minéral pour systèmes GreoTherm K, M et PIR (couche mince). Peut être enduit avec des enduits de finition minéraux ou à base de liants organiques.

**Propriétés:**
- Mise en œuvre simple
- Rendement élevé
- Adjuvants légers EPS
- Temps ouvert long
- Applicable à la machine
- Treillis d'armature
- Beige clair

**Mise en œuvre:**




| Données techniques | | |
|---|---|---|
| **N° d'art.** | **2000578212** | |
| Type d'emballage | | |
| Quantité par unité | 25 kg/unité | 1.000 kg/unité |
| Unités par emballage | 40 unité/pal | |
| Granulométrie | 0 - 1,2 mm | |
| Consommation | env. 1,2 kg/m²/mm | |
| Consommation collage | env. 3,5 kg/m² | |
| Consommation armature | env. 5 - 7 kg/m² | |
| Épaisseur de couche | Armature 4 - 6 mm | |
| Résistance à la compression (28 jours) | env. 4 N/mm² | |
| Résistance à la flexion (28 jours) | env. 2 N/mm² | |
| Masse volumique apparente humide | env. 1,5 kg/l | |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction (28 jours) | ≥ 0,08 N/mm² | |
| Besoin en eau | env. 7 l/sac | |

**Composition:**
- Ciment blanc
- Chaux hydratée
- Matières de remplissage minérales (grain 0 – 1,2 mm)
- Treillis d'armature
- Agrégat léger en EPS (grain fin)

**Remarque de consommation:**
Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

**Support:**
Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide.
Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié.
Demander conseil si le support est critique.




# Enduit Combi 488

Mortier adhésif et d'enrobage

| | |
|---|---|
| **Mise en œuvre:** | Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide.<br>Peut être mis en œuvre avec les agitateurs habituels.<br>Transportable avec toutes les installations de convoyage habituelles.<br>Mettre en œuvre le matériau gâché dans les 2 heures.<br>Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.<br>Épaisseur de couche 4–6 mm.<br>Avant d'appliquer une nouvelle couche de finition, il faut observer un temps de prise et de séchage suffisant.<br>Pour les travaux d'isolation extérieure, les consignes de mise en œuvre correspondantes indiquent la marche à suivre. |
| **Conditions de mise en œuvre:** | Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +5 °C et max. +30 °C (air et support).<br>Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide.<br>Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Crépissages et travaux de plâtrerie», 118/ 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit», de même que la norme 243 «Conditions générales pourune isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit». |
| **Stockage:** | Peut être stocké jusqu'à 12 mois dans des pièces sèches, si possible sur des caillebotis ou des palettes, dans son emballage d'origine à température ambiante. |
| **Élimination:** | Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales. |
| **Particularités:** | Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers. |
| **Messures de protection:** | Irritant pour les voies respiratoires et la peau.<br>Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires.<br>Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.<br>Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle. |
| **Dispositions générales:** | Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit.<br>Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG.<br>Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet (www.greutol.ch) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. |