



# Enduit de finition résine silicone 361 IMAGE ext.

Sans algicides, écologique

**Domaines d'application:** Enduit de finition résine silicone extérieur ribé plein et prêt à l'emploi, sans algicides, éminemment écologique. Pour façades thermoisolées et conventionnelles.

- Propriétés:**
- technologie IMAGE sans algicides
  - capacité de rétention biocide optimale
  - Mise en œuvre simple
  - hautement hydrophobe
  - Résistant à la pluie battante
  - Haute perméabilité à la vapeur d'eau
  - Tensions réduites
  - Résistance élevée aux intempéries
  - grand choix de teintes
  - Sans solvant

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
Art. No.	2000953317
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unités par emballage	24 unité/pal
Granulométrie	2 mm
Consommation	env. 2,9 kg/m <sup>2</sup>
Teinte	Blanc naturel
Densité	env. 1,6 kg/l
Valeur sd	env. 0,1 m
Substances solides	env. 86 %
Structure du crépi	Rainuré
Rendement	2,7 kg/m <sup>2</sup>

- Composition:**
- Résine silicone
  - Dispersion co-polymérisat
  - Matières de remplissage minérales
  - Sables de marbre
  - Pigments stables à la lumière et aux intempéries
  - Additifs adaptés

**Remarque de consommation:** Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

**Support:** Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique. Les enduits neufs doivent être suffisamment durcis.

**Primer:** Sur les enduits de fond et les supports normalement absorbants, utiliser le primaire GreoPrime Uni. Sur le béton et les supports à pores fins, nous recommandons l'application du GreoPrime Fond pénétrant W pour consolider. Les support avec des composants solubles doivent être isolés avec GreoPrime Fond d'étanchéité W avec quartz.



## Enduit de finition résine silicone 361 IMAGE ext.

Sans algicides, écologique

<b>Mise en œuvre:</b>	Le matériau doit être malaxé à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse avant la mise en œuvre. Une viscosité adaptée aux conditions de mise en œuvre peut être obtenue en ajoutant un peu d'eau propre. Appliquer avec une taloche en acier sur une épaisseur équivalente au grain et structurer avec un disque à râper.
<b>Séchage:</b>	24 heures après son application et par beau temps estival, l'enduit de finition peut être considéré comme résistant à la pluie (+20 °C et 65 % d'hygrométrie relative). Séchage purement physique par évaporation de l'eau. Lorsque la météo n'est pas favorable, il faut compter plusieurs jours pour obtenir une résistance à la pluie. L'enduit doit alors être protégé des intempéries.
<b>Conditions de mise en œuvre:</b>	Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +5 °C et max. +30 °C (air et support). Protéger la couche d'enduit fraîche de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Crépissages et travaux de plâtrerie», 118/ 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit», de même que la norme 243 «Conditions générales pour une isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».
<b>Stockage:</b>	Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.
<b>Élimination:</b>	Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.
<b>Particularités:</b>	Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers. Tous les détails de construction doivent être exécutés de manière à exclure une migration de l'humidité derrière l'enduit. Ce produit contient un agent de conservation de film. Ne pas utiliser à l'intérieur. La meilleure protection de façade possible est obtenue en combinaison avec la peinture pour façade GreoColor OptiTop IMAGE ou OptiTop IMAGE IR. Une application de 2 couches d'égalisation est généralement recommandée. Pour une granulométrie < 1.5 mm, des mesures spéciales sont nécessaires. Veuillez vous adresser à votre conseiller technique attitré ou aux conseillers techniques de Greutol SA.
<b>Dispositions générales:</b>	Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ( <a href="http://www.greutol.ch">www.greutol.ch</a> ) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.