



Creteo® Gala CC 649 Grosier

Mortar rosturi piatră naturală cu Trass

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

Pentru rostuirea zidăriei din piatră naturală și de carieră, precum și a bordurilor și marginilor de pavaj.

Nu este adecvat pentru plăci de marmură sau alte pietre naturale care se decolorează.

Lățimea rosturilor nu trebuie să fie mai mică de 10 mm.

Lățimea rosturilor nu trebuie să fie mai mică de 10 mm.

Proprietăți:

- Rezistent la îngheț și săruri
- Rezistență ridicată la intemperii

Punere în operă:



Date tehnice:

SAP-Art. Nr.:	2000148314
NAV-Art. Nr.:	141457
Tip ambalaj	
Unități per palet	48 UM/Pal. (AT) 54 UM/Pal. (IT) 42 UM/Pal. (CH) 48 UM/Pal. (BA) 48 UM/Pal. (HR) 48 UM/Pal. (RS) 48 UM/Pal. (SI) 48 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Granulație	0 - 4 mm
Randament în litri	ca. 16 l/UM
Randament	ca. 16 l/UM
Necesar apă de malaxare	4 l/UM
Densitate mortar uscat	1.957 kg/m ³
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 25 Mpa
Clase de expunere	XF4

Compoziție:

- Ciment
- Trass
- Nisip sortat
- Modificat sintetic
- Componente organice < 5%
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă:

În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C.

Temperatura suportului, a materialului și a aerului peste 30 °C scurtează timpul de prelucrare.

Pregătire:

Produsul se amestecă cu apă curată conform necesarului din datele tehnice folosind malaxoare adecvate (se recomandă utilizarea unui mixer cu putere înaltă) până se obține o masă omogenă, fără aglomerări, ce poate fi pompată.



Creteo® Gala CC 649 Grosier

Mortar rosturi piatră naturală cu Trass

Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 6 luni, în spații uscate. Conform regulamentului 1907/2006/EG Anexa XVII la 20 °C, 65 % umiditate relativă.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.