

GRUNTOLIT-SO 305

Грунтовка под силиконовые краски

Область применения:

Для внутренних и наружных работ.
Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. После высыхания - бесцветная.
Облегчает нанесение малярных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Снижает расход краски.

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Глубокого проникновения
- Уменьшает водопоглощение
- Устойчива к омыванию

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	**314507**
Упаковка	
Количество на единицу	5 л
Количество единиц упаковки на паллете	120 штук на паллете
Расход	0.174 - 0.176 л/м²

Технические характеристики:

Возможность нанесения следующего покрытия: по прошествии ок. 6 часов с момента нанесения грунтующего средства
Время высыхания покрытия: ок. 2 часов

Состав:

- силиконовая эмульсия
- водная дисперсия акрилового сополимера
- вспомогательные вещества

Подготовка оснований:

Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003.Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить.
Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания.
Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными.Не предназначенные для покраски поверхности перед нанесением грунтующего средства необходимо закрыть.



GRUNTOLIT-SO 305

Грунтовка под силиконовые краски

Типы оснований:	**Штукатурка цементно-известковая:** в случае высокого водопоглощения необходимо двукратное грунтование **Штукатурка гипсовая:** в случае высокого водопоглощения необходимо двукратное грунтование **ГКЛ:** однократное грунтование **Бетоны, железобетоны:** в случае высокого водопоглощения необходимо двукратное грунтование **Кирпич:** двукратное грунтование **Деревянные основания:** не подходит **Декоративные штукатурки:** однократное грунтование
Приготовление смеси:	Перед использованием тщательно перемешать содержимое упаковки.При гипсовых основаниях допускается разбавление чистой водой в пропорциях 1:1.Для грунтования остальных оснований допускается добавлять до 5% воды. Не смешивать с другими материалами!
Нанесение:	Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.