



HASIT PF 880 OPTI


Glet pe bază de var

Domenii de utilizare: Glet de var fără hidrofobizare (var hidratat, făină de marmură), îmbunătățit, fără ciment. Pentru suprafețe plane la interior pe tencuieli suport, în strat până la 3 mm. Se vopsește cu produse adecvate. Nu este adecvat pentru placare ulterioară cu plăci ceramice.

Proprietăți:

- Prelucrabilitate bună
- Suprafață mată netedă
- Ușor de șlefuit
- Difuzie ridicată a vaporilor de apă

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	PF 880
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Unități per palet	64 Sac/Pal.
Culoare	alb gălbui
Granulație	0 - 0,3 mm
Consum	ca. 0,9 kg/m ² /mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	ca. 6 l/UM
Grosime minimă strat tencuială	1 mm
Rezistență la compresiune (28 zile)	CS I (0,4 - 2,5 N/mm ²)
Reacție la foc	A1
MG (EN 998-1)	GP, CS I
Depozitare	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.

Compoziție:

- Var hidratat
- Făină de marmură albă
- Componentă organică < 3%
- Mineral

Întărire: Carbonatare

Suportul: Suportul trebuie să fie curat, rezistent, uscat, desprăfuit, fără eflorescențe, impurități, fără materiale ce pot forma un strat separator. Se poate aplica pe tencuieli suport var ciment după întărirea acestora.

Pregătirea suportului: Suporturile cu absorbție puternică, fragile, cu suprafață nisipoasă sau prăfoasă se amorsează în prealabil cu Tiefgrund sau cu Hasit Aufbrennsperre. Suprafețele din beton vor fi șpăcluite înainte de gletuire cu HAFTund ARMIERUNGSMORTEL 605 sau amorsate cu Putzhaftvermitler. Denivelările în stratul suport trebuie egalizate cu produse adecvate, Renopak sau Renostar.



HASIT PF 880 OPTI

Glet pe bază de var

Pregătire:	Se toarnă apă într-un recipient curat și se amestecă materialul omogen cu un agitator electric. După amestecare se lasă în repaus în găleată cca. 10 minute după care se amestecă scurt, încă o dată. Pentru ajustarea consistenței materialul poate fi stins. Pentru aceasta materialul se acoperă cu puțină apă.
Punere în operă:	Aplicarea se realizează cu gletieră de oțel inoxidabil. Pentru obținerea de suprafețe plane, în special pe tencuieli rugoase un al doilea strat poate fi aplicat după ce primul strat s-a uscat.
Informații punere în operă:	Se amestecă materialul pulverulent cu apă (1kg.GIPSGLÄTTE cu cca. 0,6 ltr. apă). Se malaxează cu ajutorul mixerului electric. Se lasă cca. 5min. în repaus, după care se mai amestecă scurt, încă o dată. Pasta astfel obținută se aplică pe suport cu fierul de glet de inox în sistem unistrat. Pentru aplicare în mai multe straturi se aplică umed pe umed pe stratul anterior întărit. Straturile de glet de ipos deja întărite și uscate se amorsează în prealabil cu AP 300. Se poate încălca până la maxim 5 mm. Poate fi ușor umezit și șlefuit cu hârtie abrazivă fină pentru obținerea unor suprafețe perfecte, netede. Denivelările apărute la aplicare pot fi șlefuite după cca. 1 - 3 zile cu hârtie abrazivă 180 / 220. După șlefuire suprafața poate fi vopsită.
Atenție specială:	Normativele și fișele tehnice în domeniu trebuie respectate.
Asigurarea calității:	Produsul este testat în laboratorul propriu cât și supravegheat de Asociația de piatră naturală, var și mortar și GG-Cert.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Dacă se depozitează corespunzător 9 luni.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.