

HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT 156

Tencuială drișcuită

Domenii de utilizare:

Tencuială mecanizată aplicată într-un singur strat, pe bază de ghips și var, B3 / 50 / 2 conform EN 13279.
Tencuială suport sau drișcuită la interior în spații de locuit cu umiditate în limite normale.
Tencuială într-un singur strat pe suporturi uzuale precum cărămidă, BCA sau beton.
Consistență pentru prelucrare optimă.

Proprietăţi:

- Randament ridicat
- Suprafață de calitate
- Optim pentru aplicare mecanizată
- Reglează umiditatea

Date tehnice:

Număr articol	**30**	**3113**
Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	30 kg/UM	1.000 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.	
Granulație	0 - 0,7 mm	
Consum	11,5 kg/m²/cm	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Necesar apă de malaxare	ca. 5 l/UM	
Grosime minimă strat tencuială	2 mm	
Timp de uscare	ca. 24 h/mm	
Reacție la foc	A1	
MG (EN 13279-1)	B3/50/2	
Depozitare	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.	

Compoziţie:

- Ipsos selecționat
- Var hidratat
- Nisip de calitate superioară
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare
- Mineral

Întărire:

Carbonatizare

Suportul:

Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent, fără eflorescenţe și materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi.
Suportul trebuie controlat conform normelor în vigoare
Instrucțiunile de prelucrare se aplică zidăriei fabricate în conformitate cu standardele și necesită închiderea îmbinărilor. Îmbinările și fisurile trebuie închise în prealabil cu un material adecvat.
La aplicare pe suporturi speciale (zidărie poroasă, BCA, plăci termoizolante), amestecate, se va solicita suportul serviciului de consultanță.

Pregătirea suportului:

După controlul și pregătirea stratului suport (închidere rosturi, umplere goluri) poate fi necesar un tratament preliminar în funcție de tipul de suport.
Pe suporturi de beton sau ipsos se amorsează cu Putzhaftvermittler.
Umiditatea reziduală a suporturilor din beton trebuie să fie sub 3,0 % masă (măsurătoare CM).
Pe suporturile cu absorbție puternică sau diferită se amorsează cu Hasit Aufbrennsperre.
Plăcile de gipscarton necesită un suport stabil.



HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT 156

Tencuială drișcuită

Pregătire:	Pentru aplicare se pot utiliza mașini de tencuit uzuale. La aplicarea manuală se amestecă la un sac omegen cca. 11-12 litri apă curată.
Informații punere în operă:	Cu orice tip de maşină de tencuit sau manual. Este optimă aplicarea într-un singur strat, având grosimea cuprinsă între 2-20 mm. Se aplică mortarul pe suport, se trage cu dreptarul de aluminiu, asigurându-se planeitatea necesară. La începerea prizei (după 45-60 min de la aplicare) se drişcuieşte cu drişca de burete bine umezită, verificând continuu planeitatea suportului. La pauze mai mari de 20 de minute este necesară golirea completă a furtunului mașinii de tencuit.
Atenție specială:	Tencuiala se taie cu mistria la contactul perete-tavan, perete-trepte, tăietura se acoperă prin drișcuire. În caz de suporturi unde se așteaptă mișcări ale construcţiei trebuie prevăzute rosturi de mișcare și dilatare. Trebuie respectate indicațiile producătorilor acestora. Apariția de bule pe straturi dense, neabsorbante nu este un defect de produs, are mai degrabă legatură cu situația umdității în construcție. Nu se aplică pe suprafețe mari din beton ușor. Rabotarea tencuielilor drișcuite înainte de vopsire distruge structura tencuielii. Vopsirea sau finisarea cu tinci se realizează numai după uscarea completă a tencuielii.
Asigurarea calității:	Produsul este testat în laboratorul propriu cât şi supravegheat de Asociaţia de piatră naturală, var şi mortar şi GG-Cert.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate sau siloz.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Minim 6 luni în spații uscate.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.