

HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT 605

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Proprietăţi:

- Aderență foarte bună
- Egalizează absorbția suportului
- Grund de aderenţă

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	**922**
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	48 UM/Pal.
Granulație	0 - 0,7 mm
Consum	ca. 1,3 kg/m²/mm
Consum lipire	5 - 8 - 6,5 kg/m²
Consum armare	4 - 6 - ca. 5 kg/m²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de materialul termiizolant, locație și înălțimea clădirii.
Necesar apă de malaxare	ca. 7 l/UM
Grosime strat	4 - 6 mm
Timp de uscare	ca. 7 z
Aderența	≥ 0,25 N/mm²
Reacție la foc	A1
Depozitare	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.

Compoziţie:

- Ciment
- Nisip de calitate superioară
- Fibre de armare
- Aditivi pentru îmbunătăţirea aderenţei
- Mineral

Întărire: Hidratare

Suportul: Suportul trebuie să fie curat, rezistent, fără umiditate continuă, desprăfuit, fără eflorescențe, fără materiale ce pot forma un strat separator.

Pregătirea suportului: De asemenea, suportul nu are voie să înregistreze modificări sub acţiunea pretensionărilor statice.

Pregătire: La prelucrare manuală se amestecă omogen la un sac un raport de 0,28 l/kg apă curată cu malaxor electric.
După amestecare se lasă in repaus în găleată cca. 10 minute după care se amestecă scurt, încă o dată.



HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

HASIT 605

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Punere în operă:	Ca punte de aderență: Se aplică pe toate suporturile pe bază de var ciment sau ciment, beton, zidărie de orice fel sau pe alte tipuri de strat suport (ex. tego, OSB, lemn tratat, etc.) cu mistria canelată, se trage orizontal şi se lasă cca. 24 ore pentru asprire, după care se trece la următoarea etapă de prelucrare a suportului. Lipirea plăcii termoizolante: Adezivul se aplică pe placă mecanizat sau manual perimetral și în puncte. Cantitatea de adeziv trebuie să asigure o suprafață de contact de minim 60 %, se aplică un cordon perimetral de 5 cm. lăţime şi în mijlocul plăcii 3 puncte de cca. 15 cm sau 3 linii la fiecare 5 cm. Cantitatea de adeziv trebuie să fie adaptată gradului de planeitate al suportului. Ca masă de şpaclu: Se va aplica pe suport, în funcţie de lungimea şi lăţimea plasei de armare, un strat de material de cca. 4 mm. grosime, cu fierul de glet de inox, după care plasa de armare va fi pozată de sus în jos şi încorporată în patul de mortar, apăsând de la mijloc spre stânga şi apoi spre dreapta. Plasa trebuie să se suprapună min. 10 cm în părţile laterale, iar pe capete min. 15 cm. Toate unghiurile de 900 ale şpaleţilor de la ferestre şi uşi, sau orice decupaje ale sistemului termoizolant, trebuie armate suplimentar, cu benzi de plasă de armare şi încorporate în materialul proaspăt pentru şpăcluire. Grosimea masei de şpaclu trebuie să fie de min. 4 mm, max. 6 mm. Plasa de armare va fi pozată central în masa de şpaclu. Egalizarea sau retuşarea suprafeţei poraspăt aplicate se poate realiza prin aplicarea unui strat de mortar proaspăt la o grosime de cca. 2 mm, care se va finisa conform cerinţelor. Ca grund, se aplică cu o mistrie cu dinţi la o grosime de 4 mm și se aliniază orizontal (tencuielile de var-ciment și tencuielile de ciment pot fi aplicate după 24 de ore în condiții normale). Vă rugăm să respectați normele de aplicare în vigoare ale asociațiilor profesionale și normele de aplicare naționale (ex. DIN 55699 Aplicarea sistemelor termoizolante, resp. ÖNORM B6410 etc.). Rosturi de mișcare: Rosturi constructive sau de dilatare care nu se acoperă cu termosistem. Nu se pot face secţiuni la exterior în tencuială, pentru aceste rosturi se folosesc profile adecvate. După timpii de uscare corespunzători, depinzând de tipul de profil utilizat, se face o chituire profesională.
Informații punere în operă:	Înainte de dibluire, plăcile termoizolante nu trebuie să fie supuse solicitărilor mecanice (ex. lovire, șlefuire sau vânt puternic), până la întărirea completă a adezivului de lipire.
Atenție specială:	Nu se aplică atunci când temperatura aerului și a suprafeței coboară sub +5 °C. În timpul întăririi protejaţi suprafeţele tencuite de temperaturi ridicate (căldură artificială, lumina directă a soarelui) vânt și ger. Adăugarea ulterioară de agregate și aditivi în mortarul preparat nu este permisă. La aplicarea tencuielii este recomandat să urmați instrucțiunile și principiile conținute în EN 13914-1 (2). Dacă este necesar solicitaţi serviciul nostru tehnic și de consultanță. În cazul suporturilor de beton, volumul de umiditate reziduală trebuie să fie sub 2,5 %.
Asigurarea calității:	Produsul este testat în laboratorul propriu cât şi supravegheat de Asociaţia de piatră naturală, var şi mortar şi GG-Cert.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate/depozitare: min. 9 luni conform directivei europene 1907/2006/EG Anexa XVII la +20 °C și 65 % umiditate relativă a aerului. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.