

Creteo®Gala CC 608 Rapid

Mortar reparaţii suprafeţe asfalt (Vară)

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

CreteoGala CC 608 rapid este un mortar de reparaţii asfalt semiflexibil, care combină flexibilitatea şi lipsa de rosturi ale asfaltului cu rezistenţa la compresiune şi alte proprietăţi avantajoase ale betonului.
În acest fel gropile din suprafeţele de asfalt sau beton pot fi eliminate rapid, simplu şi durabil în perioade scurte de oprire a traficului.
Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Proprietăţi:

- Rezistent la îngheț și săruri
- Deschidere rapidă a traficului a locului, şantierului remediat
- Rezistenţa la compresiune a betonului şi flexibilitatea asfaltului
- Circulabil la cca. 5 - 10 minute după aplicare!
- Aplicabil fără punte de aderenţă
- Nu afectează mediul
- Remediere durabilă, economică

Punere în operă:



Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	**142982**
Tip ambalaj	
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	20 kg/UM
Granulație	0 - 4 mm
Randament în litri	ca. 11 l/UM
Randament	ca. 11 l/UM
Necesar apă de malaxare	ca. 3,5 l/UM
Grosime strat	1 - 20 cm
Densitate mortar uscat	ca. 2.400 kg/m³
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K
Rezistență la compresiune (7 d)	≥ 15 Mpa
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 20 Mpa
Modul de elasticitate	< 10 Gpa
Monitorizare	Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu şi garantează o compoziţie neschimbată.

Compoziţie:

- Ciment
- Agregate învelite în bitum
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare



Creteo®Gala CC 608 Rapid

Mortar reparaţii suprafeţe asfalt (Vară)

Suportul:	Se îndepărtează porţiunile fragile din stratul suport. Marginile trebuie să aibă o grosime de minim 1 cm, în caz contrar pot apărea fisuri la marginile materialului aplicat.
Pregătirea suportului:	Murdăria şi apa care bălteşte trebuie îndepărtate din gaură.
Pregătire:	Deoarece materialul are priză rapidă trebuie aplicat imediat după ce se amestecă cu apă. Se recomandă amestecarea unor cantităţi mici şi aplicarea succesivă a acestora. Timp de prelucrare: la +20 °C între 5–10 minute. Produsul poate fi aplicat şi la temperaturi mai joase de +10 °C , dar atunci de punere în operă se prelungeşte cu 3–4 minute.
Punere în operă:	CC 608 se aplică în gaură şi se întinde cu mistria sau gletiera de pardoseală. Se lisează cu gletiera de pardoseală sau structurează cu perie sau mătură.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.
Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Valabilitate minim 9 luni. Conform Regulament 1907/2006/EG Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.