



Creteo®Inject CC 798

Directive și instrucțiuni tehnice: La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare: Mortar de injectare pentru fixarea ancorelor simple sau tensionate, tijelor sau micropiloților. Adecvat de asemenea pentru umplerea fisurilor și golurilor. Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Proprietăți:

- Expandază
- Rezistent la îngheț
- Randament ridicat
- Con tracții reduse

Punere în operă:



Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	141476
NAV-Art. Nr.:	141476
Tip ambalaj	
Unități per palet	48 UM/Pal. (AT) 54 UM/Pal. (IT) 48 UM/Pal. (CH) 48 UM/Pal. (BA) 48 UM/Pal. (HR) 48 UM/Pal. (RS) 48 UM/Pal. (SI) 48 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Granulație	0 - 0,09 mm
Randament în litri	ca. 14,5 l/UM
Randament	ca. 14,5 l/UM
Necesar apă de malaxare	ca. 9,5 l/UM
Timp de punere în operă	ca. 90 min
Densitate mortar uscat	ca. 1.728 kg/m ³
Densitate în vrac (B3345)	ca. 1,05 kg/l
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K
Rezistență la compresiune (7 d)	≥ 30 Mpa
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 45 Mpa

Compoziție:

- Filler mineral
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Pregătire: Valoare de împrăștiere (ABM) se determină conform EN 445:2007. Țeavă de plastic sau metal cu diametru interior 39 mm și înălțime 60 mm. Pentru presare sau injectare pot fi folosite toate pompele cu șnecc și piston care corespund cerințelor.



Creteo® Inject CC 798

Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 6 luni, în spații uscate. Conform regulamentului 1907/2006/EG Anexa XVII la 20 °C, 65 % umiditate relativă.
Informații generale:	<p>Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.</p> <p>Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.</p> <p>Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.</p> <p>Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.</p> <p>Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.</p> <p>Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.</p>